



CascoProff TapeFix

Vattenbaserat lim med tejp-effekt som gör det lätt att byta textilplattor eller textil med PVC-baksida. Kan användas på både absorberande och icke-absorberande underlag.

- Fri från organiska lösningsmedel
- Färdigblandad
- Lämplig för golvvärme
- Bra vidhäftning, och lång monterings tid

TEKNISKA DATA

Bas: Sampolymer av akryldispersion

Utseende: Vit

Lösningsmedel: Vatten

Konsistens: Tixotrop

Densitet: ca 1 000 kg/m³

Fastämnhalt: ca 48 %

Viskositet: ca 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 100, 20 rpm, 25°C

Flampunkt: Ingen

pH: ca 7,8

ANVÄNDNING

Arbetstemperatur: +18°C till +23°C och 20–70 % RF.

Blandning: Omskakas innan användning.

Verktyg: Roller anpassad till mängden lim

Åtgång: **Jämnt baksida** 1 liter/10–20m²

Ojämnt baksida 1 liter/5–10m²

(Beror även på ytans absorptionsförmåga)

Applikationstid: Väntetid, ca 60 minuter; monterings tid 60–180 minuter, beroende på ytskiktets absorptionsförmåga, temperatur och relativ fuktighet.

Tålighet: Bra värme- och ljustålighet.

Lagringstid: Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10°C i välförsluten förpackning. Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över 30°C.

Material	Absorberande underlag	Icke-absorberande underlag
Homogen PVC	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l
Textil	5-10 m ² /l	10-20 m ² /l

MILJÖASPEKTER

Instruktioner för hantering och rengöring

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med rengörings-sprit.

För mer information, se Säkerhetsdatablad, Klassificering, sammansättning och egenskaper.

FÖRBEHANDLING

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu.

APPLICERING**GOLV****PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG**

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent. För att förlänga monterings tiden kan Casco Floor Expert primer VD Fix läggas på innan limmet påförs.
2. Montera materialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent.
2. Montera materialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

Vissa baksidor på textilplattor är svaga och kan kräva att limmet tunnas ut med ca 5 % vatten för att byte av en platta ska kunna utföras utan att plattan går sönder.

RENGÖRING

Vårt lim kan tvättas bort med vatten. Halvtorrt eller torrt lim kan tvättas eller tas bort med såpvatten med hög alkalinitet. Det kan inte garanteras att TapeFix kan tas bort helt från keramikplattor, natursten, parkett, linoleum och andra öppna porösa beläggningar.

FÖRPACKNING

10 liter

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierat enligt:



Sika Sverige AB

Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se

