










Produktegenskaber

Format	2200* x 185 x 11,5 mm	2380* x 233 x 11,5 mm	
Slidlag	≥ 2,5 mm		
Emballage	Pakke:	10 elementer 4,07 m ² / 29,30 kg	7 elementer 3,882 m ² / 24,000 kg
	Palle:	32 pakker 130,24 m ² / 937,60 Kg	36 pakker 139,752 m ² / 860,000 kg
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)	15 år (privat brug) 5 år (erhvervsmæssig brug)		
Henvisninger	* Pr. pakke 1 stødlængde tilladt. - Rengøring og pleje, se vejledning - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer		







Produktmærkninger

 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID: 10090097915	 PEFC/04-31-0507	 THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		




Tolerancer (EN 13489)

Tilladt længdeafvigelse (± 0,1 %)	± 0,05 %
Tilladt breddeafvigelse (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Elementets retvinklethed (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Længdekrumning på langs af elementet (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Tværrumning over bredden (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Overfladeplanhed (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Træets fugtighed på tidspunktet for første levering (5-9 %)	6 - 8 %

Klassificering produkttegenskaber

	Prøvningsstandard	Vurdering
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN 425	Et gængs kontorstoleunderlag anbefales
 Forskydning af en møbelfod	EN 424	Ingen synlige forandringer
 Varveisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN 12664	0,077 m ² *K/W
 E1 HCHO	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Trinlyd	ISO 717-2	14 dB (på Akustik-Protect 100)
 Bortskaffelse		EAK-kode 20 01 38

Klassificering overfladeegenskaber

	Prøvningsstandard	Vurdering	
		Lak	Naturolie
 DS Glidefriktion	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV våd)	46 SRT (SRV våd)
		51 SRT (SRV tør)	103 SRT (SRV tør)
 D _{fl} -s1 Brandegenskaber, ved svømmende lægning	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	EN 13501-1	D _{fl} s1	
 Kemisk modstandsdygtighed	EN 13442:2023 Procedure B	Nøgleværdi 5	Nøgleværdi 4 (eddikesyre 4,4% ≥ 3)
Vedhæftning / gittersnitkontrol	ISO 2409	0	n.n.
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, Appendiks B	R 9	R 10

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA TDS Parkett Basic DK 20231201	Side 1 af 3
Dato:	01.08.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/45/	
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:				01.12.2023

Fri sortering iht. EN 13489						
Sortiment:		Skibsgulv				
Egenskaber iht. EN 1310:		Lamellens overside				
Træsart:		Bøg		Eg		
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):		Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Forkortelse / sortering:		GÜ_ES-BU		ER-L-EI & GÜ_EI		
Version		Version 1 / 2023		Version 1 / 2023 & Version 2 / 2018		
Sortering:		Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	
Sund splintved		tilladt		ikke tilladt	tilladt (også misfarvet)	
Knaster (fastgroede)		tilladt: op til 15 mm	tilladt: op til 20 mm	tilladt: op til 15 mm	tilladt: op til 30 mm	
Løse knaster		ikke tilladt			tilladt: op til 10 mm	tilladt: op til 20 mm
Punktknaster		tilladt			tilladt	
Kitsteder		tilladt			tilladt (også nedsunken)	
Overfladiske revner, hårrevner		ikke tilladt			ikke tilladt	tilladt
Sukkerindlejringer, mineralindlejringer		tilladt	-	-		
Indgroet bark		ikke tilladt			ikke tilladt	tilladt
Lynrevner		tilladt			ikke tilladt	tilladt
Skrå fibre		intet kriterium			intet kriterium	
Sund kernetræ		tilladt			-	
Marvstråler		tilladt			tilladt	
Misfarvning/Farveforskelle		tilladt: alle farvenuancer / , let blå plet		tilladt: alle farvenuancer / lette misfarvninger	tilladt: alle farvenuancer / misfarvninger	
Hvide striber		-			ikke tilladt	tilladt
Strømærker		ikke tilladt			ikke tilladt	
Bio nedbrydning (EN 1311)		ikke tilladt			ikke tilladt	
Ikke-synlige dele						
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.						
Bemærkning						
Ikke mere end 3 % af lamellerne må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.						

Fri sortering iht. EN 13489

Sortiment:	Planke		
Egenskaber iht. EN 1310:	Slidlags overside		
Træsart:	Eg		
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Forkortelse / sortering:	GÜ_LHD-EI		
Version	Version 4 / 2022		
Sortering:	Classic	Rustikal	Character
Sund splintved	ikke tilladt	tilladt	ikke tilladt
Knaster (fastgroede)	tilladt: op til 30 mm	tilladt: op til 80 mm	tilladt
Løse knaster	tilladt: op til 25 mm	tilladt: op til 60 mm	tilladt: op til 80 mm
Punktknaster	tilladt: kattepoter		
Kitsteder	tilladt		
Overfladiske revner, hårrevner	tilladt		
Sukkerindlejringer, mineralindlejringer	-		
Indgroet bark	ikke tilladt	tilladt	
Lynrevner	tilladt		
Skrå fibre	intet kriterium		
Sund kernetræ	ikke tilladt	tilladt	
Marvstråler	tilladt		
Misfarvning/Farveforskelle	tilladt: mindre farveforskelle	tilladt: alle farvenuancer	tilladt: alle farvenuancer / indløb i alle farver og dimensioner
Hvide striber	tilladt		
Strømærker	ikke tilladt		
Bio nedbrydning (EN 1311)	ikke tilladt		
Ikke-synlige dele			
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.			
Bemærkning			
Ikke mere end 3 % af slidlag må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.			