



# PRO WALL GROUT

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-02-28

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik PRO Wall Grout är en cementbaserad väggfog för kakelplattor och mosaik inomhus.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

För fogning av kakel och mosaik i torra och våta utrymmen i en fogbredd på 2-5 mm.

### ARBETSBESKRIVNING

Förarbete: Före fogning avlägsna fästmassa som trängt upp mer än halva fogdjupet samt andra föroreningar.

Blandning: Till 15 kg fogbruk tillsätts ca. 4,0 liter rent vatten (alltid vattnet först i blandningshinken). Blanda 2 min. med stark långsamgående bormaskin med visp. Låt stå i någon minut och rör upp igen. Viktigt att fogarna är rena från fästmassa före fogning.

Applicering: Fördela fogbruket noggrant med fogspackel diagonalt över plattorna. En 45 gradig lutning på fogspacklen är lämplig. Renskrapa plattorna från fogbruk utan att gröpa ur fogarna. Tvättning: Före tvättning, känn med fingret att fogen bär och inte smetar av sig. Torktiden före tvättning kan variera p.g.a. temperatur, ventilation m.m. normalt ca. 20 min. vid +20 C. Tvätta diagonalt med rent vatten och fogsvamp med handtag. Byt vatten vid behov. Vid behov tvättas plattorna ytterligare en gång efter några timmar eller dagen efter. Fogarna bör eftervattnas (tvättas/duschas) i ett par dagar efter fogning för att uppnå maximal styrka.

Åtgång: Cirka 0,3-1,5 kg/m<sup>2</sup> beroende fogbredd och den keramiska plattans format.


### MILJÖ & HÄLSA

Produkten innehåller vitcement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Bindemedel	Specialcement
Fyllmedel	Myanit, max 0,25 mm
Fogbredd	2-5 mm
Densitet	1,5 kg/liter
Färg	Vit, gråvit ljusgrå, mellangrå, grå
Användningstid	ca.2 timme vid + 20 C
Produktegenskaper	CG2 (EN 13888)
Materialåtgång	0,3 – 1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på plattans format
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +10 till +25°C
Rengöring	Omedelbart med vatten
Förpackningsstorlek	15 kg
Lagringstid	12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

