

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2016-10-11

Casco Contact



Lämpligt för golv- och väggunderlag i vinyl och PVC-mattor, PVC-fria mattor, gummi, linoleum, kork, laminat, läder, textil, metall och polystyren.

OBS! Fäster inte på mässing eller koppar.

- Vattenbaserad
- Luktfri
- Hög bindningsstyrka
- Enkel att applicera
- För absorberande och icke-absorberande underlag
- Lämpligt för golvvärme
- Lämpligt för länkhjul
- Värmeaktiveras upp till 5 dagar

TEKNISKA DATA

Bas: polymerdispersion
Utseende: krämfärgad/beige
Konsistens: viskös och tixotrop
Densitet: cirka 1 360 kg/m³
pH: 7
Lösningsmedel: vatten
Lagringstid: minst 12 månader i rumstemperatur (inte under +5 °C, känslig för frost)
Flampunkt: > 100 °C, inte tillämplig

All information baseras på cirka 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet.

APPLICERINGSINFORMATION

Arbetstemperatur: +15 °C–+25 °C
Förbrukning: 2–4 m²/l (300–700 g/m²) beroende på underlaget
Appliceringstid: 30 min till 4 h
Gångbar: omedelbart
Verktyg: Roller, fintandad limspackel eller pensel.

ANVISNING FÖR ANVÄNDNING

Underlaget skall vara torrt, plant och dammfritt. Använd en lämplig avjämningsmassa för att jämna ut ojämna undergolv och underlag.

Gamla befintliga golvbeläggningar, som t.ex. kakelplattor och beläggningar, måste rengöras noggrant (avfettas) och putsas synbart med sandpapper.

FÖRBEREDELSE AV YTAN

Underlaget som ska limmas måste vara fritt från smuts och ämnen som hindrar vidhäftning. Vid behov rengörs underlagets baksida innan du applicerar limmet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Applicera rikligt och jämnt på båda ytorna som skall limmas med en roller, fintandad limspackel eller pensel. Låt inte limmet bilda pölar. Efter att limmet har torkat, sätter du ihop de två underlagen och trycker ordentligt.

Om underlagen behöver korrigeras vid t.ex. blåsor, går det att göra efter uppvärmning, t.ex. med en varmluftsfläkt. Det går att reaktivera med värme upp till 5 dagar efter att limmet har torkat.

Man kan gå på golvet omedelbart efter att det lagts.

Viktigt

Använd inte vid temperaturer under +15 °C. Värm upp limmet i god tid i ett uppvärmt rum, när det är kallt väder. Frostkänsligt.

RENGÖRING

Det är lätt att tvätta av vått lim med vatten. Torrt lim tas bort mekaniskt eller med hjälp av Casco Brutal Wipes.

Undvik kontakt med ögon och hud. Skölj noga med stora mängder vatten om du får det i ögonen. Rengör huden med tvål och vatten.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Mer hälso- och säkerhetsinformation finns i säkerhetsdatabladet.

KASSERING

Töm påsarna helt och kassera dem enligt lokala bestämmelser.

Följ de lokala myndigheternas bestämmelser för kassering av produktrester, spillvatten och behållare med fastsittande produktrester.

CERTIFIKAT

Casco Contact är certifierat enligt EMICODE EC1 PLUS.



FÖRPACKNINGAR

1 liter
5,5 liter

MILJÖASPEKTER

Ingen märkning och inga riskfraser.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.com