

Beskrivning

Elastisk massa för fogning och limning baserad på avancerad polymerteknik (AT).

Förpackning

310 ml patron (12st/kartong)

Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulören anges närliggande NCS

kulörnummer

Vit (S 0300-N)

Grå (S 2500-N)

Svart (S 9000-N)

Ljusbrun (S 4020-Y30R)

Tegelröd (S 4030-Y80R)

Beredning

- Var noga med att tillse att fogmassan är kompatibel med underlaget.
- Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fria från för fogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen.
- Primerfri mot ytor av glas, aluminium, eloxerad aluminium, mässing, koppar, glas, galvaniserat och rostfritt stål, järn, keramik, lackerat trä, polyamid och

Applicering

- Fogning: Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25% för att passa i fogen. Fogutformning skall vara i förhållandet bredd - djup 2:1. Djupet på fogmassan i porösa material skall minst vara 10 mm och minst 6 mm i täta material. Bredden på fogen får ej vara mindre än djupet.
- Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rak fogkant med bra finish.
- Applicera massan med fogpistol jämt och utan luftblåsor. Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan det tunna skinet har bildats på ytan.
- Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.
- Limning: Tillse att det är god kontakt mellan ytorna.
- Upprugga icke sugande ytor.
- Snedskär eller skär ett V i toppen på munstycket till önskad bredd så att en 3-kantig limsträng erhålles.
- Limsträngar på metall skall ej överstiga $\varnothing 12$ mm.
- På stora ytor t.ex. skivmaterial bör limsträngarna ha ett cc mått på minst 10 cm så att luft kan vandra mellan limsträngarna.
- Sammanfoga materialen direkt (inom 15 min) och sätt i press. Materialen kan vanligtvis hanteras efter 30 minuter.

Rengöring

Ohärdad massa med aceton, försäkra dig om att materialet tål rengöringsmedlet. Härdad massa kan endast tas bort mekaniskt med t.ex. kniv.


Begränsningar

Fäster inte mot PE, silikon, EPDM-, neopren- och butylgummi.



SP054

Lim- & Byggfog



Användningsområde

Inom byggnads-, varvs- och transportindustrin. Utmärkt vidhäftning mot en mängd olika byggnads- och industrimaterial både inom- och utomhus. Fogning runt fönster och dörrar, limning / fogning av golvlistor, trappsteg, golv, paneler, trösklar, speglar, akustikplattor mm.

Utmärkande egenskaper

- Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Luktsvag
- Rörelseupptagande
- Kläbbfri inom 30 minuter
- UV- och Väderbeständig
- Övermålningsbar efter

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031- 570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

Densitet		1,6
Hårdhet		Shore A 36
Sjunkning	DIN 52451	3%
Motståndsmoment vid 100% töjning	DIN 53504 S2	Ca 8 kg/cm ²
Draghållfasthet	DIN 53504 S2	21 kg/cm ²
Elastisk återhämtning	EN 27389 B	>65%
Torktid	vid +23°C, 50%RH.	Bildar ytskinn på ca 25 minuter och härdar med 2,8 mm / 1:a dagen vid +23°C
Användningstemperatur		+5°C till +40°C
Temperaturbeständighet		-40°C till +90°C
Övermålningsbarhet		Ja med vattenbaserad akrylatfärg efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa
Lagring		Torr och skuggigt vid +5°C till +25°C
Lagringstid		12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång		Fogmått 8 x 6 mm 6,4 meter / patron Fogmått 10 x 8 mm 3,9 meter / patron Fogmått 15 x 10 mm 2,0 meter / patron Fogmått 20 x 12 mm 1,3 meter / patron Fogmått 25 x 15 mm 0,8 meter / patron
Primer rekommendation		Primerfri i de flesta fall dock ej alltid, följande primers förstärker vidhäftningen: Primer AT150 för akryl (plexi)-, styv PVC-, ABS- och cellplast Primer AT140 för betong. Förprov vid tveksamhet rekommenderas alltid

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se