

LADY Supreme Finish Pure Matt 03

LADY Supreme Finish Pure Matt

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen oljefärg för målning av trä inomhus.



Egenskaper och fördelar

Ger en jämn, slitstark och slät yta med ett elegant, helt matt utseende. Den är luktsvag.

Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar

Vann / JOTUN
PENSELRENS

Produktdata

Emballagestorlek

0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L) och 3 L (fyllningsgrad 2,7 L)

Tillgängliga baser

Vit, A, B och C.

Brytning


Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Upp till 10 % med **Jotun Multicolor** brytpastor.

Kulör

Vit bas kan användas obruten som vit.

Glans

03 Pure Matt



Generisk typ

Vattenburen, polyuretanmodifierad oljefärg.

Volymtorrhalt

35 ± 3 volym %.

Litervikt

1.1 - 1.4

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 80 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljefärg kan gulna över tid.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.20–0.36 mm (0.008–0.014")

Sprutvinkel 50–80°

Färgtryck 15 MPa (150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	2 t
Övermålningsbar efter	4 t
Brukstorr	24 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
Obehandlat gulnat trä:	Tvättas med JOTUN Special Rengöring gulnat trä spädd 1:10 med vatten. Slipa lätt och avlägsna slipdamm.
Tidigare målat trä:	Rengör med JOTUN Special Målartvätt . Använd skyddshandskar. Mattslipa och avlägsna slipdammet.
MDF och hårda släta ytor:	Mattslipa och avlägsna slipdammet.

Grundning

Underlag	Behandling
Omålat trä:	1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning .
MDF och hårda släta ytor:	1 x JOTUN Häftgrund Universal .

Slutstrykning

2 x **LADY Supreme Finish Pure Matt 03**. För bästa finish, slipa lätt mellan strykningarna.

Rengöring

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten uppfyller BREEAM® NOR HEA 02.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.