



Kiilto Renofix



Cementbaserat fixspackel med lättfiller för torr- och våtutrymmen samt för reparation av vägg och tak inom- och utomhus. Skikt tjocklek max 30 mm.



- allround-fixspackel
- för inom- och utomhusbruk
- cementbaserat
- skikt tjocklek max. 30 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Cementbaserat fixspackel med lättfiller för torr- och våtutrymmen inom- och utomhus samt för reparation och spackling av vägg och tak. Underlaget kan vara av t.ex. betong, puts, cementbaserad avjämningsmassa, tegel och byggskivor. Den färdiga ytan bör grundmålas före tapetsering.

BRUKSANVISNING

Underlaget som ska lagas eller spacklas måste vara fast, rent och dammfritt. Fukta torra och sugande underlag före spackling (ej skivor).

Strö Kiilto Renofix sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills massan är jämn och smidig. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera med en stålspackel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogat läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

SKIKTTJOCKLEK	Max. 30 mm
TORKTID	För tjocka skikt max. 1 dygn (+18 °C), vid tunna skikt några timmar
MAX. KORNSTORLEK	0,3 mm
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	1 volymdel vatten/4 volymdelar pulver 400 g vatten/1 000 g pulver
YTDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYP/BINDEMEDEL	Polymer-cement-lättfillerbaserat pulver
FÄRGER	Vitaktig
FÖRVARING	I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.