

520

Universal Grout

Grov cementbaserad fogmassa till golv och vägg, inne och ute, i våta och torra utrymmen.

- Golv och väggfog när man önskar en jämn fog
- Finns i flera ljusäkta färger
- Ingen risk för missfärgning

520 Universal Grout ger en tät och kompakt fog utan risk för missfärgning.

520 Universal Grout är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar att användas. Fogmassan är lätt att bearbeta och lätt att fogfylla.

Levereras i 5 kg påsar och 15 kg plastförstärkta säckar med bärhandtag.

Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker och vattenfast fogmassa i pulverform.

Användningsområden

För fogning av keramiska plattor på golv och vägg, inomhus och utomhus i både våta och torra utrymmen. Fogbredd 2–15 mm.

Underlag

520 Universal Grout kan användas till alla typer av keramiska plattor och natursten.

Förbehandling av underlaget

Underlaget skall vara rengjort från damm, smuts, olja, fett och dylikt.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållande 15 kg pulver till ca. 3,6 l vatten. Använd en lågvarvig maskinvisp för att undgå att få luft i massan. Se till att både pulver och vatten är tempererat. Blandas i 2-3 minuter till en klumpfri massa.

Fogmassan är nu klar för användning. Efter blandning har fästmassan en "öppettid" på 3–4 timmar. Fogmassan arbetas ner i fogen med en gummispäckel eller fogbräda, som dras diagonalt över fogarna. När fogen

är yttorr, men fortfarande bearbetsbar, avlägsnas kvarvarande fogmassa på plattorna med en fuktat padmas-ter/svamp och den avslutande finishen av fogarna görs med en svamp.

Ytan poleras samt rengörs från fogslam och ev. vattenfilm. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn. Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogslam tvättas bort.

Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påverkan efter 24 timmar. Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement skall uppfyllas. 520 Universal Grout innehåller vitcement och uppfyller gränsvärdena för krominnehåll utan tidsbegränsning.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

5 kg påsar och 15 kg plastförstärkta säckar med bärhandtag.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Tekniska data

Densitet:	1700 kg/m ³
Produktegenskaper: EN 12004	CG1
Öppettid:	3–4 timmar
Torktid /18°C för fogning/lätt gångtrafik:	ca. 24 timmar
Fullt genomhärdat efter:	7 dygn
Lägsta arbetstemp.:	6°C
Rekommenderad arbetstemp.:	10–20°C
Åtgång (beroende på plattstorlek och fogbredd):	0,7–2,5 kg/m ²

Byggnadsdel

- Väg
- Golv
- Våtrum
- Inomhus
- Utomhus

Platttyper

- Keramik med vattenabsorption < 0,5%
- Keramik med vattenabsorption > 0,5%
- Natursten

Fogbredd

- 2–15 mm

Bauhaus & Co KB
Enköpingsvägen 41
177 38 Järfälla
Sweden
info@bauhaus.se
www.bauhaus.se