



Allround Flisefuge

Fleksibel fugemørtel
med perleeffekt

Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Allround Flisefuge

Anvendelsesområder

- For vægge og gulve inden- og udendørs.
- Fugebredde 2-20 mm.
- Fri for kvartssand.
- Specielt til fugning af marmor, granit og naturstensplader (såsom carraramarmor, travertin og granit osv.). Såvel som alle keramiske fliser, glasmosaik og glasfliser.
- Ideel til områder med stærke temperatursvingninger (f.eks. opvarmede terrasser, altaner osv.) samt områder med høj fugtighed (badeværelser, bruserum osv.).

Produktegenskaber

- Hurtigt hærdende, fleksibel og cementbaseret specialfuge.
- Hurtigt hærdende for effektivt arbejde. Gangbar efter 3 timer.
- Ideel til fugning af naturstenoverflader på krævende underlag, da den er egnet til f.eks. gulvvarme og brug udendørs.
- Smidig konsistens som er let at bearbejde.
- CG2WA i.h.t. EN 13888
- Smudsafvisende pga. perleeffekt så snavs ikke trænger ind i fugen
- Vandtæt (i henhold til DIN 1048) og frostbestandig. Ideel til brug sammen med Knauf Vådtrumssæt/Vådtrumsmembran.

Tekniske data

Anvendelsestekniske data	Værdi
Fugebredde	2 mm til 20 mm
Bearbejdning/underlagstemperatur	+5°C til +25° C
Blandingsforhold (5 kg. pulver)	1,35 L - 1,45 L vand (væg og gulv)
Hviletid	ca. 3 minutter
Bearbejdningsstid	ca. 30 - 60 minutter
Gangbar efter*	ca. 3 timer
Stabile fuger efter*:	ca. 10 timer
Første grovrensning*:	1 uge (Tidligere må der kun rengøres med vand PH neutral)
Direkte vandbelastning	Efter 1 døgn
Temperaturbestandighed	-20° C til +80° C
Kodenummer	00-3 (1993)

* ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed

Forbrug

Fliseformat	Fugebredde/dybde	Forbrug
2 x 2 cm	2 mm x 2 mm	0,6 kg/m ²
10 x 10 cm	3 mm x 8 mm	0,8 kg/m ²
20 x 20 cm	5 mm x 10 mm	0,9 kg/m ²
30 x 30 cm	2 mm x 10 mm	0,2 kg/m ²
30 x 60 cm	2 mm x 10 mm	0,2 kg/m ²

Materiale tekniske data

Materialebasis	Tørmørtel fremstillet af Portland cement, aluminiumoxidcement, kalkstenspulver, plasttilsætningsstoffer, oxidpigmenter
Holdbarhed	15 måneder fra produktionsdato i uåbnet original emballage
Opbevaring	Tørt og køligt
Forpakning	5 kg. PE-pose

Ident.-Nummer/EAN kode:

Hvid 5 kg.: 686905 / 4006379137497
Bahamabeige 5 kg.: 687036 / 4006379137701
Cement grå 5 kg.: 687037 / 4006379137725
Antracit 5 kg.: 686901 / 4006379137459
Pergamon 5 kg.: 687035 / 4006379137688
Manhattan 5 kg.: 687038 / 4006379137732
Sølvgrå 5 kg.: 687039 / 4006379137763

Klargøring:

Brug ikke Knauf Allround Flisefuge ved omgivelsestemperaturer under +5°C og over +25°C. Samlingerne skal være rene, støvfri og fri for mørtel eller klæbende rester. Der må ikke fuges med Knauf Allround Flisefuge, før underlaget er helt tørt. Fugt kraftigt sugende belægninger (så der ikke står vand i samlingen).

Blanding

Fliseklæberens skal være helt tørt. Fugerne skal være rene og fri for klæbrester. Brug et rent blandekar/værktøj. Rør pulveret i rent, koldt samt klart vand og bland herefter mørtlen i en klumpfri, pastaagtig og homogen masse (for mængde, se oversigts-tabel). Lad blandingen hvile i 3 minutter og omrør igen. Bearbejdnings-tid er ca. 30 - 60 minutter. Bland derfor i små mængder og omrør lejlighedsvis.

Arbejdsanvisning

Arbejd omhyggeligt fugemassen ind i fugerne med fugebræt eller gummispartel og træk overskydende masse af med diagonale bevægelser. Fugerne skal være helt fyldte. Tør fugerne af så snart fugemassen har tørret så meget, at overfladen er blevet mat (prøv efter med en finger). Rengør underlaget med en let fugtig svamp eller et svampebræt.

Vent et øjeblik og fugt fugerne igen med en svamp for at sikre optimal hærdning og vedhæftning. Brug ikke for meget vand.

Yderligere information

- Undgå sollys, træk, høje omgivelsestemperaturer, lav luftfugtighed eller opvarmede overflader. Det forkorter bearbejdnings-tiden.
- Lave omgivelsestemperaturer og høj luftfugtighed forlænger bearbejdnings-tiden.
- For at opnå vedvarende pæne fuger i gulvområder anbefales det ikke at anvende meget lyse farver, da selv små urenheder tydeligt ses.
- Fugning kræver særlig omhu. Ujævnt blandet materiale og resterende fugt i underlaget kan forårsage misfarvning. Forskellige sugende underlag og overflader kan også forårsage farvændringer.
- Beskyt mod direkte sollys, regn og træk, når fugerne er friske.
- Udfør testfugning på porøse, ru, matte eller finporerede glaserede belægninger, da farvepigmenter kan klæbe til belægningens overflade.
- Hold blandingsforholdet det samme ellers er der mulighed for farveforskelle. Brug materiale fra den samme produktion (batch) til én overflade.
- Bland kun så meget Knauf Allround Flisefuge som kan anvendes indenfor 30 - 60 minutter. Knauf Allround Flisefuge der allerede er hærdet, må ikke anvendes eller blandes op med mere vand.
- Intet andet materiale end vand må blandes med Knauf Allround Flisefuge.
- Udfør elastiske fuger i hjørner, samlinger o.s.v. med Knauf Sanitetssilikone.
- Knauf Allround Flisefuge er meget velegnet til fugning af fliser i badeværelser o.lign. Mørtlen er vandtæt (i henhold til DIN 1048) og frostbestandig. Ideel i kombination med Knauf Vådromssæt/Vådromsmembran (indendørsområder, f.eks. badeværelser).
- Af tryktekniske årsager kan de viste farver adskille sig noget fra de faktiske farver.
- Rengør værktøjet med vand umiddelbart efter brug.
- For mere information besøg www.knauf.dk.