

Hammerite Hammer Effect



Produktbeskrivelse:

Med Hammerite kan du male direkte på rust overalt i hjemmet, i hagen og på bilen der det er metallgjenstander som trenger beskyttelse mot rust. Den beste beskyttelsen får du når du bruker Hammerite på nytt metall. Du får en vakker emalje-lignende overflate med innebygget korrosjonsbeskyttelse, en overflate som holder i mange år. Hammer Effect tåler ulike kjemikalier som f. eks. bensin og diesel.

Brukerveiledning

Fjern løs maling og rust med stålbørste og rubb overflaten med slipepapir. Sørg for at overflaten er fri for fett og smuss. Vask med vaskemiddel, skyll med vann og la tørke. Rør godt om før bruk. MERK! Ikke-jernholdige metaller og legeringer som aluminium, zink og galvanisert må først grunnes med Hammerite Special Metall Primer for best vedheft.

Påføring

Bruk tykk pensel og dekk overflaten raskt. Mal minimum 2 strøk. Sandblåste eller spesialrensede flater krever minst 1-2 ekstra strøk. Skarpe kanter, spesielt jerndetaljer, hjørner og vertikale flater, bør påføres toppstrøk 2-3 ganger. Det andre strøket kan males etter 4 timer. Ideell temperatur er +8 °C til +25 °C. Malerarbeidet bør ikke skje hvis temperaturen er under +8 °C. Maling ved andre temperaturer kan innvirke på produktets egenskaper.

Tekniske data

Binder: Alkydharts

Glans: 90

Forbruk: 5 m² / liter (2 strøk)

Anbefalt filmtykkelse: 200µm min. våtfilm / tørrfilm min. 100µm

Støvtørr: 2 timer (ved +20 °C)

Overmaling: Etter 4 timer (ved +20 °C)

Densitet: 0,96-1,1 g/cm³ (20 °C)

Temperaturbestandighet: -20 °C til +150 °C (+80 °C kontinuerlig)

Salt Spray Test: > 1000 timer (ASTM B117 1973)

Lagringstid: Minst 2 år i uåpnet emballasje

Emballasje: 250 ml, 400 ml (spray), 750 ml

Farger: Svart, sølv, hvit, mørk blå, mørk grønn, rød, grå, lys blå, lys grønn, gull

Rengjøring av verktøy: Alifatnafta

Lagring: Tørt og ventilert område. Beskyttet mot frost og sterkt sollys.

Malingsavfall: Levert til gjenvinningsstasjon

Grenseverdi VOC: 600 g / l (2007). 500 g / l (2010). Dette produktet inneholder maks 499 g / l.

MERK! Siden malingen inneholder silikon, kan den ikke overmales med andre malingstyper.



Akzo Nobel Coatings AS. Tel +47 66 81 94 00

Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for eksempel malingstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: www.hammerite.no