

BUTINOX Klassisk Silkematt

Produktbeskrivelse

Type

Silkematt akrylmaling. Den er allergivennlig, løsemiddelfri, vannbasert og luktsvak.

Egenskaper og fordeler

Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner ikke.

Bruksområde

3-i-1 maling til vegger, panel og list for innendørs bruk i stue, gang og soverom.

Underlag

Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapet, sandsparkel, skjøtemasse, puss, betong, panel og lister.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base). Baser skal blandes over Butinox Colour Manager .
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	Silkematt 10
Volumbasert tørrstoffinnhold	40 ± 2 volum%
Litervekt	1.3
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte. Bruk malerverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.

Påføring på slette vegger: Bruk en pensel til å male inntil tak, gulvlist og hjørner. Deretter rull ut malingen. Bruk gjerne et langskaft for å lette jobben. Malingen påføres fyldig og jevnt. Fylldige strøk sikrer god dekk, i tillegg til at det er lettere å få resultatet jevnt.

Påføring på panel: Generelt anbefales å benytte rull med umiddelbar etterstryking med pensel eller fordriver. Benyttes kun pensel, legg godt på, men ikke så mye at det renner. Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt.

Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	Min. 150-200 kg/cm ²

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt: 8 - 10

Rengjøring av malerverktøy

Rengjør med vann og penselrens. Vask malerverktøyet i vann etter bruk. Bruk penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	30 min.
Overmalbar	1 t
Sterk belastning / gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Flatene vaskes med **BUTINOX Interiørvask**, nedmattes og avstøves.
Industrielt malte panelplater og lister, nytt eller gulnet treverk: Vaskes først med **TRESTJERNER Gulvrens**, nedmattes og avstøves.

Underlag	Behandling
Bart metall (bart jern og spikerhoder):	Grunning: 1 strøk QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Metallgrunning . Toppstrøk: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 jevne og fyldige strøk.

Krittende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grunning: 1 strøk BUTINOX Tak og Vegg 07 / Klassisk Silkematt . Toppstrøk: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 jevne og fyldige strøk.
Umalte bygningsplater/ gipsplater, overmalbar tapet/ vev:	Grunning: 1 strøk BUTINOX Tak og Vegg 07 / Klassisk Silkematt . Toppstrøk: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 jevne og fyldige strøk.
Tekstiltapet:	Forsegl tekstiltapet med egnet tapetlim for å hindre bobler. Toppstrøk: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 jevne og fyldige strøk.
Tidligere malte underlag:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Toppstrøk: BUTINOX Klassisk Silkematt . Påfør 2 jevne og fyldige strøk.
Underlag med kvist eller misfarget av vannskjolder, sot og nikotin:	Grunning: 2 strøk BUTINOX Premium Matt . Toppstrøk: 1–2 strøk BUTINOX Klassisk Silkematt . Påføres fyldig og jevnt.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. **BUTINOX Interiørvask** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

BREEAM® NOR Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

Godkjenninger



Produktet anbefales av det svenske Astma- og Allergiforbundet. Astma- og allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m²/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

57884502, 57884540, 57884517, 57884555, 57884521, 57884566, 57884536, 57884574

NOBB modul nummer

42237785

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.