

### Beskrivning

Akrylfogmassa. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

### Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.

Vit (≈NCS S 0500-N)

### Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

600 ml påse (12/kartong)

### Beredning

- Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria.
- Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
- Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassan uttunnad med vatten (1:4).
- Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25%.

### Applicering

- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning.
- Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

### Rengöring

Verktyg och spill rengöres med vatten.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



**LD708**

## Latexfog Acrymeric



### Användningsområde

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVCu, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar.

### Utmärkande egenskaper

- Lättsprutad
- Luktsvag
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Antimögelbehandlad
- Limning av gipsskivor
- Uppfyller klass 12,5 E

### Teknisk information

Densitet	1,65- 1,69
Hårdhet	ISO 868 Shore A 40
Torrhalt	80 – 84%
Viskositet	Ca 250,000 cps
Torktid	Yttorr 15 - 60 min beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 – 5 dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet och temperatur.
Temperaturbeständighet	-15C till +75°C
Användningstemperatur	+4°C till +40°C
Rörelseupptagning	12,5%
Övermålningsbarhet	Ja med vattenspådbara färger efter genomhärdning.
Lagring	Svalt och torrt. Skyddas mot frost.
Lagringstid	36 månader i oöppnadförpackning.
Åtgång	Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
	Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
	Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse
	Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse
	Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse
Kemikaliebeständighet	Klarar utspädda lösningar med alkali, kolväte, syra

#### Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**

Sverige Filial

Sverige

T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.se