



Våtrumstäck. Halvblank, vattenspädbar täckfärg. Den ger en mycket vattenresistent, slagtålig, smutsavvisande samt porfri yta.

Våtrumstäck ingår i vårt målningssystem för bl a. våtutrymmen. Färgen ger en låg, rund gräng och eftergulnar inte.

GÖR SÅ HÄR

Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall förlimmas med Våtrumsggrund förtunnad med vatten i förhållandet 1:1.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta med Beckers Målartvätt. Blanka ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt slippapper.

Gammal latexfärg kan upplösas av Våtrumstäck, grunda därför med Våtrumsggrund.

VINYLTAPETER Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna rester av mjukgörare.

Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling görs med Breplasta LW eller Beckers Våtrumspackel.

BEHANDLING: Väven limmas och grundas med Våtrumsggrund. Färdigmåla 2 gånger med Våtrumstäck.

VIKTIGT

OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +10°C.

Vänta minst en vecka innan ytan spolras med vatten.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÅDNING	vatten
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvblank, ca 50 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	ca 7 m ² /liter och behandling
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +10°C till +25°C ytttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 2 timmar,
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 3 timmar
VOC	gränsvärde (Kat A/b): 100g/l (2010) Produktens VOC: <100g/l
AMAHUS LCS ₂	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.