

Kiilto Start Primer



Bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassa och underlag. Vattenbaserad.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

UPPFYLLER
BYGGVARU
BEDÖMNINGENS
KRITERIER

UPPFYLLER
SUNDA
HUS
KRITERIER

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- binder damm och fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget
- mycket dryg
- vattenlöslig

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Vattenbaserad häftprimer för absorberande och icke-absorberande golvytor för ökad vidhäftning före avjämnning. Lämplig för primning av - betong- och cementbaserad avjämningsmassa (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten) - golv som är känsliga för fukt, t.ex. av gips eller trämaterial (utspädd) - byggskivor, t.ex. spån- och gipsskivor (utspädd) - icke-absorberande underlag, t.ex. keramiska plattor (utspädd).

Primern har god fuktbeständighet och bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassan och underlaget. Alkalisk betong minskar inte primerns funktion. Ej lämpligt som tillsatsmedel för avjämningsmassa.

BRUKSANVISNING

Avlägsna cementhud, damm lös smuts och fett. Vid behov görs en mekanisk slipning eller fräsning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt med t.ex. en borste. Undvik pölbildning. På byggskivor eller icke-absorberande underlag måste primern torka cirka 2 timmar före avjämnning. Rådande omständigheter såsom rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande. Avjämnning ska göras senast inom 24 timmar efter primningen.

OBS! Parkett som limmas på underlag eller värmegolv: Avlägsna cementhud och andra föroreningar som kan försvaga vidhäftningen (gamla limrester) med hjälp av slipning eller fräsning. Primningen görs bara på sådana ställen som ska spacklas (underlag av stavparkett får varken primas eller avjämnas). På skivunderlag limmas parketten direkt mot skivorna utan primer eller spackel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.se.

FUKTIGHET I UNDERLAGET	- Betong < 95 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimal +18–20 °C, minimum +10 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÅTGÅNG	Utspädning: Primer 1 l + vatten 4 l = 5 l cirka 30 m ² . Utspädd / icke-absorberande underlag: Primer 1 l cirka 10 m ²
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1
FÄRGER	Rosa
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	1 l, 3 l och 10 l plastbehållare
FÖRVARING	Oöppnad i torrt utrymme 1 år.



com.