



Gulvpartelmasse

Selvnivellerende 3-30 mm

Se artikelnr. og EAN i skema

09/2020

Gulvpartelmasse

Anvendelsesområder

- Til indvendige og udvendige gulve.
- Rum: alle bolig-, hobby- og kælderrum, vådrum, lofter, udendørs samt private garager (fra 15 mm tykkelse). Anvend også som slidlag til store belastninger i private garager.
- Underlag: alle gulve, f.eks. cement, råbeton og stengulve.
- Ideelt underlag for fliser, plader, tæpper, PVC, linoleum, kork, laminat og parket (svømmende gulve).
- Selvnivellerende, fiberforstærket gulvafretningssmasse, der giver en jævn, ikke-porøs og lægningsklar overflade.
- Stor vedhæftningsevne, og stabilitet.
- Lagtykkelse 3 - 30 mm.

Produktegenskaber:

- Hurtig hærdende: gangbar efter 3 timer.
- Belægningsklar efter 24 timer.
- Frostsikker.

Tekniske data	
Anvendelsestekniske data	Værdi
Lagtykkelse	Fra 3 - 30 mm
Forarbejdnings/underlagstemperatur	+5°C til +25°C
Blanding 5 kg.	0,9 l - 1,1 l vand
Bearbejdningsstid*	ca. 20 minutter
Rumvægt våd Rumvægt tør	ca. 2,0 kg/l ca. 1,8 kg/l
Gangbar efter*	ca. 3 timer
Fuld belastbar efter*	ca. 24 timer
Belægningsklar efter** Diffusionstætte belægninger*) ** Diffusionsåbne belægninger*	ca. 24 timer ca. 24 timer
Styrke efter 28 døgn Trykstyrke Bøjestrækstyrke	25 N/mm ² 6 N/mm ²
Forbrug pr. m ² /mm lagtykkelse	ca. 1,6 kg
Varmeudvidelseskoefficient	ca. 0,01 mm/(m · K)
Temperaturbestandighed	-20°C til +80°C
Kodenummer	0-3 (1993)

Materiale tekniske data	
Materialebasis	Tørmørtel bestående af cement, kvartssand og lette fyldstoffer.
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato i uåbnet original emballage
Opbevaring	Tørt og køligt
Emballage	5 kg eller 18 kg.

Ident.-Nummer/EAN kode:	
5 kg	686903 / 4006379137473
18 kg	686535 / 4006379136940



Brugsanvisning

Underlaget skal være plant, stabilt, vandtæt, tørt, rent og fri for støv og slipmiddel. Fjern belægninger som forringer hæfteevnen. Påfør Knauf Hæftegrunder på overfladen og lad den tørre helt. Rør pulveret op i rent, koldt vand og bland med piskeris (maks. 600 o/min) indtil massen er jævn uden klumper og flydende (se tabel for dosering).

Bearbejdsningstid

Ca. 20 minutter. Hæld den flydende gulvpartelmasse ud på det helt tørre, forbehandlede underlag og fordel massen jævnt med murske, trækbræt eller tandspatel. Sørg for at der altid er nyblandet masse til rådighed, så den flydende masse kan ligges vådt-i-vådt indenfor 10 minutter. Overhold 3 – 30 mm lagtykkelse. Brug en kantisoleringsstrimmel mellem gulv og væg for at give plads til ekspansionsfuger. Gulvbelægning ligges først, når gulvpartelmassen er tørret helt ud.

Yderligere information

- Ved højere luft- og bearbejdningsstemperaturer, opvarmet underlag og højere vandtemperatur under blandingen forkortes bearbejdningsstiden, mens lavere forlænger den.
- Beskyt spartellaget mod kraftig ventilation og direkte sollys.
- Eventuelle efterfyldninger udføres først efter gulvpartelmassen er gangbar. Der grundes med Knauf Hæftegrunder på ny. Andet lag holdes tyndere end første lag.
- Stivnet gulvpartelmasse må ikke røres op eller blandes med mere vand.
- Opbevares tørt og køligt.
- For mere information besøg www.knauf.dk.