


## EK FOLIUM FISKBENS PARKETT



ALLMÄN INFORMATION	
<b>Produkt</b>	Fiskbensparkett, ek 1-stav, vit, mattlackad, 4-s fas
<b>Artikelnummer</b>	4401501B
<b>EAN-kod</b>	5906737995679

MATERIAL / KONSTRUKTION	
<b>Konstruktion</b>	Parketten är uppbyggd av tre lager trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.
<b>Slitskiktens utseende</b>	1-stavsbräda, Country sortering.
<b>Ytbehandling</b>	Färdiglackerad med 5 lager UV-härdad akrylatbaserad lack – 3 lager grundlack och 2 lager ytlack.
<b>Läggning</b> <i>(en läggningsanvisning finns i varje paket golv)</i>	Flytande läggning eller hellimning mot underlaget. Optilock. HDF i kortändarna. Vid flytande läggning skall underlagets CS värde vara $\geq 220$ kPa.

SLITSKIKT	
<b>Slitskiktens utseende</b>	Vit akryllack, matt (ca. 9° Gardner). 4-sidig fas. Vitlackad ek med kvistar som kännetecknar detta träslag. Golvet karakteriseras av stora färgskiftningar. Träets ådring bildar ett vackert, naturligt och oregelbundet mönster. Eken mörknar med tiden under inverkan av UV-strålning.
<b>Hårdhet (Brinellvärde)</b>	Medelvärde: 3.7

MÅTT	
Mått följer normen EN13489. De nedan nämnda värdena gäller när golvet lämnar fabriken; värdena givna i enlighet med produktens typ (flerskikts parkett).	
Brädans mått	Kommentar
<b>Tjocklek: 14 mm</b>	Tillåten fogsprång (nivåskillnad mellan två närliggande brädor) ≤0,2 mm
<b>Längd: 660 mm</b>	Tolerans: +/- 0,1 %
<b>Bredd: 110 mm</b>	Tolerans: +/- 0,2 mm

Tjocklek på brädans enskilda skikt (enligt EN 13647)	
<b>Slitskikt</b>	2,5 mm
<b>Medelskikt</b>	9,5 mm
<b>Bottenskikt</b>	2,0 mm

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL	
<b>Antal brädor</b>	7 st. 660 mm
<b>Antal kvadratmeter</b>	0,5 m <sup>2</sup>

ANNAT	
<b>Fuktkvot vid leverans</b>	7 +/- 2%
<b>Golvvärme</b>	Golvet kan monteras på elektriska och vattenburna golvvärmesystem. Läggnigen enligt instruktionen som finns i varje paket.
<b>Garantitid</b>	20 år

ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL	
<b>Innan man börjar lägga golvet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och jämn yta.</li> <li>De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet ska monteras och stå ouppackade under minst 48 timmar.</li> <li>Rummet ska ha bra ventilation.</li> <li>Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras.</li> <li>Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!</li> </ul>

<p><b>Generella råd</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatten och sand är trägolvet största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt.</li> <li>• Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor.</li> <li>• Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör vara 30-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla.</li> </ul>
<p><b>Rengöring och rengöringsmetoder</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och tormoppning. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en urvriden mopp. För mycket vatten tas bort omedelbart.</li> </ul>

**OBS! Trä är ett naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.**