

## DRYGOLIN Optimal



### Produktbeskrivelse

#### Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug med enestående farve- og glansholdbarhed og lange vedligeholdelsesintervaller.

#### Egenskaber og fordele

Kombinationen af bindemidler af høj kvalitet og højt pigmentindhold, som beskytter træværket mod solens nedbrydende virkning, og giver en meget god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel som modvirker overfladeskimmel og algevækst på malingsfilmen. Bevarer farve og glans i lang tid. Malingen har meget gode påføringssegenskaber og er hurtigtørrende - 2 lag på én dag.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**. Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Grunder**.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	20-30
<b>Generisk type</b>	Baseret på specialakryl og alkyd.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	36 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.26
<b>pH værdi</b>	8.2 til 8.9
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 70 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter. Husk at behandle endetræet.

Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier. Produktet er vandfortyndbart. Produktet må ikke fortyndes.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør behandling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Airless sprøjtepåføring, anvend egnet sprøjteanlæg.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet, uhøvlet træværk:</b>	7 – 10	100 – 143	36 – 51
<b>Anbefalet, høvlet træværk:</b>	10 – 12	83 – 100	30 – 36

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.

- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for op tørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel eller vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.



### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%	50%	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C	15°C	5°C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C	15°C	5°C

<b>Støvtør</b>	0,5 time(r)	1 time(r)	1,5 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	2 time(r)	3 time(r)	6 time(r)

<b>TØRKETID/ TØRRETID/ DRYING TIME</b>	<b>Støvtørr/Dammtørr/ Dust dry</b>	0t (h)	0,5t (h)	1t (h)	1,5t (h)	Ved ca. 50 % luftfugtighed, luftfugtighed At approx. 50% moisture
						
	<b>Overmalbar/Intervall mellan strykningar/ Dry to recoat</b>	0t (h)	2t (h)	3t (h)	6t (h)	
						

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Behandles før eller umiddelbart efter montering. Bart, friskt træværk påføres <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. <b>VISIR Oljegrunding klar</b> anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Topstrøg: <b>DRYGOLIN Optimal</b> . Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg.
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:	Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> og afrensnes med stålcardæsk. Bart, friskt træværk påføres <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. <b>VISIR Oljegrunding klar</b> anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Topstrøg: <b>DRYGOLIN Optimal</b> . Nyt, høvlet træværk: 3 strøg. Nyt, uhøvlet træværk: 2 strøg.
Tidligere behandlet træværk:	Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrensnes med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: 2 strøg <b>DRYGOLIN Optimal</b> .
Tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger:	Rengør med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . Metallet grundes først med <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: 2 strøg <b>DRYGOLIN Optimal</b> .

## Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen. Denne spand består af op til 60 % recirkuleret plast.

## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4443280

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### **Forbehold**

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.