

Teknisk specifikation treskiktsparkett

BESKRIVNING

Berg & Bergs treskikts färdigparkett, lackat eller i oljat utförande.

DEKLARATION

Al, ask, björk, bok, ek, furu, gran, och rödek (Sverige), lim (Norge), växtolja för ytbehandling (Danmark), lack (Sverige).

YTSKIKT

Sågade lameller cirka 3,8 mm.

MELLANSKIKT

Lameller av tätvuxen norrlandsfuru med stående årsringar för optimal formstabilitet. Kortändans profil är fräst i massiv björk alternativt al.

BAKSIDA

2 mm granfaner (Sverige).

MÖNSTERDESIGN

- XS: Industriparkett
Ytlameller 250–450 mm långa och cirka 10 mm breda.
- L: Trestavsmönster
Ytlameller 250–450 mm långa och cirka 66 mm breda.
- XXL: Enstavsmönster
Ytlamell i brädans fullängd.

DIMENSIONER

Mönster	XS	L	XXL
Längd* (mm)	2390	2390	2390
Bredd (mm)	195	198	195
Tjocklek (mm)	14	14	14
m ² / bräda	0,467	0,473	0,467
m ² / paket	2,80	2,84	2,80
m ² / pall	112	114	112
Kg / m ²	8	8	8

*I paketen för XS och XXL förkommer brädor med kortare längder i variationer av 800, 1200 och 1600 mm upp till en tredjedel av paketets antal m².

LÅSNING

Svedloc Plus-förbindning med mycket hög noggrannhet binder samman de enskilda brädorna oavsett flytande eller fast installation. Höjdskillnad mellan två brädor max. 0,2 mm (mätt enl. EN 13489).

JÄMVIKTSFUUKTKVOT

7% ± 1% mätt enl. EN 13489.

VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA

Cirka 0,15 W/(mK).

STEGLJUDSDÄMPNING

19 - 20 dB när man använder en normal stegljudsdämpning som t.ex. PE-matta med 2 mm tjocklek. Värdet gäller dämpningen av ljud nedåt.

HÅRDHET (Brinell-tal)

- Ask 4,2
- Bok 3,7
- Ek 3,8
- Furu 1,9
- Rödek 4,0

LIMNING

Skikten är sammanlimmande med lim från Dynea.

LACKAD YTA

Fem lager med lösningsmedelfri akrylatlack från Bona som i uthärdat tillstånd inte avger någon formaldehyd. Lacken klarar emissionsklassning E0. *Lifetime Support* erhålles från Bona. Lackytan kan efterlackeras med produkter från Bona.

Glans

Vid 60° reflektionsvinkel:

- Mattlack 8–10%
- Extra mattlack 4–6%

Teknisk specifikation treskiktsparkett

Ljusbeständighet

(24 timmartest med UV-ljus i laboratorium, Värde 1 - 5.5 =ingen påverkan d.v.s. högsta värdet)

- Ask 4
- Bok 4
- Ek 4
- Furu 1
- Rödek 4

Kemikaliemotstånd

Test med de vanligaste kemikalierna utom ammoniak. (Värde 1 - 5 .5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet.)

- Destillerat vatten 5
- Etanol 5
- Olivolja 5
- Svart te 5
- Hushållsrengöringsmedel 5
- Aceton 5
- Rödvin 5
- Mjök 5
- Kaffe 5

Reptålighet

Stridsman-test: SC3 (högsta)

Slitegenskaper

Taber Abraser-test med sand mätt till nivå 6 (1 [lägst] – 8 [högst]). Mätt enl. SIS 923509.

Halksäkerhet

Testad enl. tysk standard

- Läder mot trä: Mycket säker (motsvarande R9)
- Gummi/Plast mot trä: Säker (motsvarande R9)

OLJAD YTA

Behandlad med natur eller vit *High solid olja* från Faxe som är lufthärdande. Oljan växtbaserad och läggs på i flera lager och torkas och poleras på fabrik. Golvet är färdigbehandlat och klart att läggas in. Direkt efter installation behandlas golvet maskinellt eller manuellt. Behandlings sätt för respektive produkt hittas på www.berg-berg.com.

BOENDEMILJÖ

Berg & Bergs treskiktsparkett med oljad yta i träslagen ask, bok, ek, och rödek är godkända av Natureplus för en bra boendemiljö och certifierad med nummer 0209-0311-018-1.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Produkter som är märkta med FSC-varumärket levereras enligt kriterierna i FSC:s standarder. Dessa syftar till att konsumenterna ska kunna göra trygga val av produkter med ursprung i ansvarsfullt brukad skog. Berg & Bergs licenskod är FSC-C030473.