

JOTAPROFF Fasadakryl

Produktbeskrivning

Typ

En välpigmenterad akrylfärg. Används i system med VISIR Oljegrunning.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Det höga pigmentinnehållet skyddar träet mot nedbrytning på grund av skadligt solljus och gör att produkten är mycket väderbeständig.

Användningsområde

För utomhusbruk på fasadskivor och träpanel.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B, C och oxidröd. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
Generisk typ	Baserad på akrylat.
Torrhalt	35 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1,3 kg/l Vit
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i burkar med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linolja-blåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Kom i håg att behandla ändträ.

Appliceringsmetoder

Pensel, ruller eller spruta.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Minimum	40 µm
Torr	Maximum	50 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maximum	100 µm

Värdena ovanför gäller för ohyvlat trä.

Förbrukning per strykning

Teoretisk	2 - 4	m ² /l
Teoretisk	1	m ² /l
Rekommenderad	3 - 6	m ² /l
Rekommenderad	5	m ² /l
Rekommenderad, ohyvlat trä	8 - 10	m ² /l
Rekommenderad, ohyvlat trä	7	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	10 - 12	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	11	m ² /l

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	1.5 t	1 t.	0.5 t
Övermålningsintervall, minimum	10 t	9 t	8 t

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Avrunda skarpa kanter. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

Grundning

Bart, friskt trä påföres VISIR Oljegrundning. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Bart järn grundas med 2 x QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

Slutstrykning

JOTAPROFF Fasadakryl. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.