



Floor Expert

Sida 01/02

Datum 2017-11-06

Ersätter 2015-11-04



CascoProff

Golvlim, lämpligt för limning av de flesta sorters PVC med eller utan baksidesbeläggning, vissa typer av linoleum, vissa typer av textila golvbeläggningar.

- Snabbbindande golvlim
- Bra vidhäftning
- Lämplig för golvvärme
- Innehåller inte APEO eller flyktiga lösningsmedel

TEKNISKA DATA

Bas: Sampolymer av akryldispersion
Utseende: Gråvit
Lösningsmedel: Vatten
Konsistens: Tixotrop
Densitet: ca 1340 kg/m³
Fastämnehalt: ca 72 %
Viskositet: ca 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25°C
Flampunkt: Ingen
pH: ca 7,3

ANVÄNDNING

Arbetstemperatur: +18°C till +23°C och 20–70 % RF.
Blandning: Omrörs innan användning.
Verktyg: Tandad spackel, t.ex. Casco limspidare av hårdmetall 6108, 6118 eller 6121
Åtgång: 3–6 m²/1 liter
Applikationstid: Våtlimning, ca 0–30 minuter; häftlimning, 30–60 minuter (kan värmeaktiveras upp till 90 minuter) beroende på ytans absorptionsförmåga, temperatur och relativ fuktighet.
Tålighet: Bra värme- och ljusstålkhet
Lagringstid: Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10°C i välförsluten förpackning. Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över 30°C.

Material	Absorberande underlag	Icke-absorberande underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Heterogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Cushion vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l

MILJÖASPEKTER

Instruktioner för hantering och rengöring

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med rengöringsprit.

För mer information, se Säkerhetsdatablad, Klassificering, sammansättning och egenskaper.

FÖRBEHANDLING

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF. Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktvot i spånskiva 8–12 %.



Floor Expert

APPLICERING

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått.

Applikationstiden för denna typ av material får inte överstiga 30 minuter. För montering av linoleum rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum ska alltid monteras med vått lim på ett absorberande underlag.

GOLV

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra överfuktning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela belägningen har full kontakt med limmet

PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-porösa underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 2–3 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om denna metod inte är möjlig ska följande användas i stället. För alla dessa metoder är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke-porösa underlaget.

1. Påför limmet med en tandad spackel (6108, eller 6121).
2. Montera materialet på det våta limmet och se till att det överfuktas väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i 5-15 minuter. Montera sedan materialet mot det halvtorkade limmet.
3. Tryck noga för att pressa ut all luft så att limmet och belägningen får god kontakt. Använd en gnidde eller vält för bästa resultat. Kontrollera att hela belägningen har god kontakt med limmet. Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

RENGÖRING

Vått lim kan tvättas bort med vatten. Använd Casco Limtvätt eller rengörings-sprit för att ta bort halvtorr eller torr lim.

FÖRPACKNING

10 liter

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetsätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierat enligt:



Sika Sverige AB

Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se

