

## 580

# 2K Membrane

**2-komponents, cementbaserat, flexibelt membran för vattentätning utom- och inomhus, på terrasser, balkonger och golv i storkök m.m. 580 2K Membrane är mycket lämplig som tätskikt inom tex. storkök på underlag av betong eller liknande.**

- Resistent mot allmänt förekommande kemikalier i livsmedelsindustrin och badanläggningar
- God vidhäftning mot alla mineraliska och fasta underlag
- Mycket bra underlag för montering av keramiska plattor

### Produktbeskrivning

2-komponents, elastiskt, cementbaserat tätskiktsmembran för vattentätning på mineraliskt bundna underlag.

### Användelsesområde

Används på stabila cementbundna underlag i offentliga duschar, på terrasser, balkonger, storkök och liknande. Även lämplig som vattenskydd på betongkonstruktioner, fasader, fundament, skorstenar och andra likvärdiga konstruktioner.

### Underlagstyper

Betong, puts och liknande mineraliskt bundna underlag.

### Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, fritt från damm och smuts, olja, fett, färg, limrester osv. Håligheter, sprickor och dylikt ska repareras med ett vattenfast lagningsbruk. Torra och sugande underlag primas med Probau Primer innan applicering av 580 2K Membrane. Följ anvisning på Probau Primer förpackningen.

Där det finns risk för rörelse i underlaget såsom fogar, övergång golv-/väggvinkel och liknande, förseglas dessa med Probau 556 Stick-on Sealband monterat i första skiktet av den våta membranet och avsluta sedan med ytterligare ett skikt 580 2K Membrane.

### Utförande

Pulverdelen blandas direkt i vätskan under omröring. Använd blandspiral i minimum 2 minuter till membranet är klumpfritt.

Applicera 580 2K Membrane med en korthårig roller eller kvast. Med rollar appliceras ca. 1 kg/m<sup>2</sup>. **Åtgång måste följas strikt eftersom tjocka skikt kan orsaka sprickbildning.** Varje skikt ska vara torrt innan man stryker på nästa skikt.

Den applicerade membranerna ska skyddas mot regn/vatten i min. 1 dygn.

Membranet kan beläggas med keramiska plattor eller liknande för att skyddas mot nötning.

Vid användning utomhus över uppvärmda utrymmen ska 550 Waterproofing Mat monteras mellan första och andra skiktet av 580 2K Membrane.

### Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig. Övrig information hänvisas till säkerhetsdatablad.

### Emballage

Hinkar om 10 kg.

### Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.



### Tekniska data

Densitet:	1,5 kg/l
Produktegenskaper enl. EN 14891: CM-02P	CM-02P
Enligt EN 14891 är produkten: - vattentät vid applicering av min. - flexibel vid applicering av min.	1,5 kg / m <sup>2</sup> 2,0 kg / m <sup>2</sup>
Deformationsupptagande:	min. 0,75 mm
Öppentid:	1–2 timmar
Torktid vid 18°C före ny strykning före beläggning	2–3 timmar 6 timmar
Fullt genomhårdad efter:	7 dygn
Arbetstemperatur: (pulver och vatten)	10–20°C
Åtgång: Våtrum privat Vägg offentlig bad, storkök m.v. Golv offentlig bad, storkök m.v.	1,5 – 2,0 kg/m <sup>2</sup> 1,8 – 2,5 kg/m <sup>2</sup> 2,2 – 3,5 kg/m <sup>2</sup>

### Byggnadsdel

- Väggar
- Golv
- Våtrum
- Balkonger
- Terrasser
- Inomhus
- Utomhus

### Underlag

- Betonggolv
- Betongelement
- Puts
- Putsat tegel

Bauhaus & Co KB  
Enköpingsvägen 41  
177 38 Järfälla  
Sweden  
info@bauhaus.se  
www.bauhaus.se