

Handy isolering

Produktnavn	Handy isolering
Produktart	Papirisolering
Teknisk godkendelse. Se dokumentation.	www.isodan.dk
Vægt	10 kg pr. pakke
Lambdaværdi	0,036 W/mK
Densitet åben konstruktion, hældning under 15 %	31 kg/m ³ inkl. 10 % sætningstillæg
Brandklasse - Anvendelsesområde Gælder når isoleringen har en densitet på 28 - 60 kg/m ³ , tykkelse ≥ 40 mm samt indgår i følgende konstruktionstyper: Træbaseret underlag/beklædning med en tykkelse ≥ 10 mm og en densitet ≥ 510 kg/m ³ eller materiale med klasse A1 eller A2-s1, d0 minimum 6 mm tykkelse og med en densitet ≥ 510 kg/m ³ . Ellers Brandklasse ved en densitet på 28 - 60 kg/m ³ og tykkelse ≥ 40 mm.	D-s1, d0 I henhold til: EN 13501-1:2018 E I henhold til: EN 13501-1:2007
Håndtering og opbevaring Opbevares tørt. Holdes væk fra varmekilder.	Der bør anvendes værnemidler ved udlægning.
Distribueres i Danmark af: ISODAN ApS, Østervej 2, 4960 Holeby	Produceres af: Warmfiber Isolering AB

Kan håndudlægges og fordeles med rive eller lignende. Ideelt til reparation af eksisterende isolering, som ekstra isolering eller i forbindelse med isolering af et mindre område. For at opnå den bedste isoleringsværdi bør materialet løsnes og gøres luftigt.

Handy isolering er produceret af genbrugspapir samt tilsat additiv, som er brandhæmmende og modvirker råd og svamp.

Forbrugstabel ved manuel udlægning på loft			
Vejledende forbrug i åbne konstruktioner ved en hældning på 0° - 15°			
Højde efter sætning	Højde før sætning	kg/m ²	m ² /pakke
100 mm	110 mm	3,10	3,23
150 mm	165 mm	4,65	2,15
200 mm	220 mm	6,20	1,61

Mere information www.isodan.dk - tlf. 5460 9006



ISODAN®

