



**Grundisolering används som kapillärbrytande skikt på grundmur, t ex under träsyll på betongplatta. Produkten finns i rullar om 15 m med ett urval olika bredder.**

### Materialbeskrivning

Icopal Grundisolering YEP 2500 har stomme av polyester som har mycket hög brottöjning och draghållfasthet. Den impregnerade stommen är på båda sidor belagd med asfalt som har tillsats av SBS-polymerer. Såväl undersom ovansidan är belagd med sand.

### Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra.

### Användningsföreskrifter

Vid temperatur lägre än  $-15^{\circ}\text{C}$  förvaras Grundisolering minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas.

### Relaterade produkter

Icopal Grundisolering används tillsammans med Icopal Syllisolering med integrerat vindskydd vid väggkonstruktioner som är extra breda.

Produktdata / Artikelnr	31013	31112	31211	31310
Dimension	15x0,125	15x0,20	15x0,25	15x0,33
Vikt per rulle	Ca 5 kg	Ca 8 kg	Ca 10 kg	Ca 13 kg

#### Tekniska data

Egenskap	Enhet	Värde	Metod
Längd	m	15,000±0,100	EN 1848-1
Bredd	m	X*±0,010	EN 1848-1
Ytvikt	g/m <sup>2</sup>	2500±250	EN 1849-1
Tjocklek	mm	2	
Diffusionsmotstånd	s/m	≥ 1,5 x 10 <sup>6</sup>	EN 1931
Vattentäthet	mm	Tät vid 1000	EN 1928 (Metod A)

\* För breddmått, se dimensioner i den översta tabellen.

#### Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Tel 040-24 74 00

E-post: [info.se@icopal.com](mailto:info.se@icopal.com)

[www.icopal.se](http://www.icopal.se)

