

# Kiilto Pro Strong Saumavahviste



Lisää Kiilto Pro Tile grout Saumalaastin ja Kiilto Pro Floor Tile grout Lattiasaumalaastin joustavuutta, tartuntaa, lujuutta sekä kosteuden- ja säänkestoa.



## KÄYTTÖALUE

Kiilto Pro Tile grout Saumalaastin ja Kiilto Pro Floor Tile grout Lattiasaumalaastin joustavuutta, tartuntaa, lujuutta sekä kosteuden- ja säänkestoa parantava lisäaine.

## KÄYTTÖOHJE

Sekoita ensin Kiilto Pro Strong Saumavahviste taulukon mukaiseen vesimäärään ja lisää seokseen vastaava määrä saumalaastijauhetta.

Lasittamattomat tai himmeäläsitteiset laatat on kostutettava ennen saumaustyön aloittamista. Näin helpotetaan saumauksen jälkeistä puhdistusta. Saumavahvisten käyttö lisää laastin tartuntaa myös laatan pintaan ja siten saumaustyön jälkeinen puhdistus voi olla työläämpää. Koska laattojen ja kivien huokoisuuksissa on eroja, epävarmoissa tapauksissa puhdistettavuus on syytä testata etukäteen. Yliannostus vaikeuttaa puhdistusta.

Saumausohjeet ovat laastin käyttöohjeessa.

Matalilla ja kapeilla saumoilla (lasimosaiikki tai ns. valesaumallinen seinälaatta) voidaan saumalaastia käyttää Kiilto Pro Strong Saumavahvisteella vahvistettuna, kunhan sauman leveys ja syvyys ovat vähintään 1 mm. Sauman sävyksi on valittava vaalea sävy, sillä tummilla sävyillä erisyyiset saumat voivat erottua toisistaan. Valesaumallisia lattialaattoja ei suositella saumattavaksi, koska suurempi kulutus voi irrottaa laastin matalasta saumasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

Kiilto Pro Tile grout Saumalaasti	20 kg	10 kg	3 kg
vesi	5,4 l	2,7 l	0,80 l
Kiilto Pro Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l
Kiilto Pro Floor Tile grout Lattiasaumalaasti	20 kg	10 kg	3 kg
vesi	4,0 l	2,0 l	0,60 l
Kiilto Pro Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	alin käyttölämpötila +5 °C
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,0 kg/l
PAKKAUSKOOT	0,5 l muovipullo
VARASTOINTI	Varastointi yli +1°C tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa max. 1 vuosi. Ravistettava ennen käyttöä.



testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### **YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.