

Acrylic Basic 3912

Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor inomhus. Fäster mot de flesta material såsom sten, trä, PVC, betong, gips, trä, tegel, järn med fler. Produkten är mycket lätt att applicera.

- Tål fogrörelser på 7,5 %
- För mindre springor, maximalt 5 mm.
- Lätt att applicera

TEKNISK DATA

Typ: Akryllatex.
Färg: Gråvit.
Konsistens: Tixotrop.
Densitet: Ca 1610 kg/m³.
Torrhalt: Ca 80 %.
Temperaturbeständighet: - 30°C - +70°C.
Normer: Se vidare AMAHus 11, klass F-12, 5P.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +10°C - +25°C.
Skinntid: Ca 25 - 30 minuter.
Härdtid: 1 - 7 dygn beroende på fogdjup.
Rörelseförmåga: 7,5 %.
Glättningsväska: Rent vatten (undvik tvål).
Övermålningsbar: Ja.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco fogpistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

- - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt - med vatten. Härdad produkt - mekaniskt.

Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik

kontakt med ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Acrylic Basic har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som aluminium, järn, trä, gips, PVC, tegel och betong.

Förbehandling

Ytorna måste vara rena och fria från damm. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +10°C och inte över 50 % i RF. Casco Acrylic Basic appliceras normalt med fogpistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Rengöring

Avlägsna överskott av massan med vatten, samt verktyg.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär



bort den skadade ytan och foga på nytt. Fogytan är slipbar efter 1 – 3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förbehandling".

FÖRPACKNING

600 ml
300 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com