

Pre-Kote

Lackgrundfärg

Grundfärg för 1-komponentlack



PRODUKTBESKRIVNING

Lackgrundfärg för Internationals 1-komponent lacker och däcksfärg. Den utmärkta täckförmågan gör det enkelt att byta nyans. Den är lätt att applicera och att slipa och ger en slät bra grund för slutlacken. Lämplig för allt grundmålat trä, stål, lättmetall eller plast.

* Lätt att applicera och att slipa

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YUB000-Vit, YUG879-Blå Grå
Glans	Matt glans
Densitet	1.5
Volymtorrhalt	47%
Normal lagringstid	2 år
VOC	363 g/L
Burkstorlek	750 ml, 375ml (endast vissa kulörer), 2.5 L (endast vissa kulörer)

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	15 timmar		6 timmar		3 timmar		1 timmar	
Slipbar	48 timmar		30 timmar		24 timmar		24 timmar	
Övermålad med	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Brightside	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar
Interdeck	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar
Interlux Super	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar
Pre-Kote	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar
Super Gloss HS	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar
Toplac	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	4 timmar	1 dagar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLADE YTOR

I Bra Skick Tvätta med lämpligt avfettningsmedel, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper.

I Dåligt Skick Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.

BART TRÄ Slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Torka bort slipdamm, om förtunning används måste denna torka helt innan målning. Grundmåla med en International grundfärg enligt specifikt målningssystem.

STÅL Avfetta med lösningsmedel eller Super Cleaner. Sandblåstra till Sa 2,5 - till vit metallyta. Om blästring inte är möjligt, vinkelslipa med 24-36 papper till en jämn, ren, ljus metall med en skarpkantig profil på 50-75µm. Använd vinkelslip på mindre ytor. Rengör noga och låt torka. Grundmåla med en International grundfärg enligt specifikt målningssystem.

ALUMINIUM Avfetta med lösningsmedel eller Super Cleaner. Slipa noga med 24-120 papper (kompatibelt med aluminium). Grövre papper rekommenderas för optimalt fäste. Rengör noga och låt torka. Grundmåla med lämplig International grund för metall inom 8 timmar.

GELCOAT Avfetta med lösningsmedel eller Super Cleaner. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka. Grundmåla med Pre-Kote direkt på gelcoat.

Metod

Applicera 1-2 skikt. Om den maximala övermålningstiden för den tidigare färgen överskridits, slipa med 220-320 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. För extra djup i kulören, blanda sista skiktet Pre-Kote 50:50 med Toplac.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunning Förtunning Nr 1, Förtunning 910 (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)

Rengöringsmedel Förtunning Nr 1

Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden.

Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 180 bar. Munstycke: 1365-1580.

Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Vid konventionell sprutning förtunna med sprutförtunning YTA910. Tryck: 3-4 bar. Munstycke: 1.4-1.8 mm.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

Pre-Kote

Lackgrundfärg

Grundfärg för 1-komponentlack



Viktig information	Avsedd för utomhusbruk. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Produktemperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Används inte under 5°C.
Kompabilitet/Substrat	Kan appliceras på alla Interfill produkter. Kan endast övermålas med 1-komponent färger. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten.
Antal skikt	1-2 skikt
Täckförmåga	(Teoretisk) - 13.33 m²/L (Praktisk) - 12 m²/L med pensel, 8 m²/Lt med spruta
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	35 mikron torrt med pensel
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	74 mikron vått med pensel
Applicerings metoder	Pensel, Rulle, Högtrycksspruta, Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Pre-Kote bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNN: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Pre-Kote kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.