

Sadolin Stærk Murmaling

Til puds og beton

Juli 2017

Produktbeskrivelse

Stærk Murmaling er en helmat facademaling af høj kvalitet, til udendørs maling af puds, beton, letbeton og cementfiberplader. Giver en robust og vejrmotstandsdygtig overflade, som lukker for slagregn og tillader vanddamp at slippe ud indefra. Malingen indeholder begroningshæmmende midler.

Behandling:

Underlaget skal være fast, gennemtørt og rent. Begroninger afrenses med Sadolin Bio-Clean eller Sadolin Husrens. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løstsiddende materiale afrenses til fast bund. Blanke flader matslibes. Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse. Pudsreparationer grundes inden maling med Sadolin Grunder Puds og Beton. Herefter pletmales reparationer 1-2 gange med Sadolin Stærk Murmaling fortyndet 10 % med vand, inden færdigmaling.

Grundning:

Ubehandlet puds, beton og evt. murreparationer grundes med Sadolin Grunder, Puds og Beton.

Påføring:

Sadolin Stærk Murmaling påføres normalt 2 gange med pensel eller male-
rulle. Omrør Sadolin Stærk Murmaling grundigt inden brug.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs
Binder: Akryl/alkyd emulsion.
Glans: 3 - helmat
Rækkeevne: 4-6 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle
Fortynding: Vand. Max. 20 %
Farver/baser: BW Hvid, BM, BC
Emballage størrelse: 1-, 5-, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 12 g/l VOC

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.