

## JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019)

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dekkende utendørs fargeprøve.

#### Egenskaper og fordeler

**JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019)** gir deg trygghet for at du velger den riktige fargen.

#### Bruksområde

Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Benyttes i system med **VISIR Oljegrunning**. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Metallet grunnes først med **QUICK Bengalack Metallgrunning**.

### Produktdata

<b>Emballerstørrelser</b>	0,5 L (fyllingsgrad 0,45 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit-, A-, B-, C-, oksydrød-, oker- og gul base. Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base).
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	20-30
<b>Generisk type</b>	Basert på spesialakryl og alkyd.
<b>Tørrestoffinnhold basert på volum</b>	35 ± 2 volum% Hvit base.
<b>Litervekt</b>	1.27 Hvit base.
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk. Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/ mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinttørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
<b>Anbefalt, uhøvlet treverk:</b>	7 - 10	100 - 143	35 - 50
<b>Anbefalt, høvlet treverk:</b>	10 - 12	83 - 100	29 - 35

## Tynner

Skal ikke tynnes.

## Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.  
For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer. Min. 3 strøk (100 µm tørr malingfilm).

## Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	5 °C	10 °C	23 °C

<b>Støvtørr</b>	1,5 t	1 t	0,5 t
<b>Overmalbar</b>	6 t	3 t	2 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.  
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** og stålborstes.  
Tidligere behandlet treverk rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**. Løs malingfilm og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk.

### Grunning

Bar, friskt treverk påføres **VISIR Oljegrunning**. Grunningen må strykes godt ut. Bar endaved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.  
**VISIR Oljegrunning klar** brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden.

### Toppstrøk

**JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019)**. Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet eller nytt uhøvlet treverk: 2 strøk.

### Rengjøring av søl

Vann og **JOTUN Penselrens**.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

54419396, 54419400, 54419415, 54419426, 54419434, 54419445, 54419453

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.