

## DRYGOLIN Plus Oliemaling

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oliemaling til udendørs brug med moderne vandafvisende teknologi, som giver en meget god og vejrbestandig beskyttelse.

#### Egenskaber og fordele

Teknologien giver ekstra god farve- og glansholdbarhed og lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende middel som modvirker overfladeskimmel og algevækst på malingsfilmen. Malingen har gode påføringsegenskaber og god vedhæftning.

#### Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunding**.

Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Grunder**.



Oppbevares frostoffritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Glansgrad</b>	40-60 halvblank
<b>Generisk type</b>	Alkydoliebaseret husmaling, der er forstærket med akryl.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	47 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.26 (hvid)
<b>pH værdi</b>	8
<b>Flammepunkt</b>	72 °C
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter. Husk at behandle endetræet.

Lav prøveopstrøg. Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør behandling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65–80°
<b>Dysetryk</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

### Fortynding

NB! Må ikke blandes med andre malingsprodukter. Tilsæt ikke fremmede olier.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet, uhøvlet træværk:</b>	6 – 8	125 – 167	59 – 78
<b>Anbefalet, høvlet træværk:</b>	8 – 12	83 – 125	39 – 59
<b>Kommentarer:</b>	For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).		

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.

- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlænge tørretiderne. Skal der påføres mere end et strøg, bør disse påføres med højst 14 dages mellemrum for at få bedst mulig vedhæftning mellem strøgene.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%	50%	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C	15°C	5°C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C	15°C	5°C

<b>Støvtør</b>	3 time(r)	5 time(r)	6 time(r)
<b>Kan overmales efter</b>	24 time(r)	24 time(r)	48 time(r)



## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	Behandling
Nyt, ubehandlet træværk:	Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Påfør 3 strøg <b>DRYGOLIN Plus Oliemaling</b> på nyt og ubehandlet høvlet træværk og 2 strøg på nyt og ubehandlet uhøvlet treverk.
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:	Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> og afrenses med stålcardæsk. Bart, friskt træværk påføres <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Påfør 3 strøg <b>DRYGOLIN Plus Oliemaling</b> på nyt og ubehandlet høvlet træværk og 2 strøg på nyt og ubehandlet uhøvlet treverk.
Tidligere behandlet træværk	Rengøres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . Løs maling/træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med <b>VISIR Oljegrunding</b> . Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Topstrøg: Påfør 2 strøg <b>DRYGOLIN Plus Oliemaling</b> .
Bart metal:	Rengør med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . Bart metal påføres 2 x <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: Påfør 2 strøg <b>DRYGOLIN Plus Oliemaling</b> .

## Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4459901

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

# Teknisk datablad

## DRYGOLIN Plus Oliemaling



Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.