

PRODUKTBEKRIVNING

Effektiv bottenfärg för både segelbåtar och motorbåtar
 * Endast 1 skikt per säsong - sparar tid, arbete och pengar
 * Låg VOC, minimerar miljöpåverkan

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YBD200-Off White, YBD201-Röd, YBD202-Blå, YBD203-Mörkblå, YBD204-Svart
Glans	Matt
Densitet	1.8
Volymtorrhalt	60%
Normal lagringstid	2 år
VOC	346 g/L
Burkstorlek	750 ml, 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	1 timmar		45 min		30 min		20 min	
Sjösättning	8 timmar		6 timmar		4 timmar		4 timmar	

Notera: Max sjösättningstid är: 5-35°C - 6 mån
 Sjösättning med lyftband tidigast: 5°C - 24 h, 15°C - 10 h

	Övermålning Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron Superior	16 timmar	obegr.	10 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	4 timmar	obegr.

BRUKSANVISNING

Förbehandling	<p>TIDIGARE BOTTENFÄRGSMALAD YTA I Bra Skick Skölj med färskvatten och låt torka. Om den gamla bottenfärgen inte går att övermåla, eller är okänd, stryk ett skikt Primocon. I Dåligt Skick Använd Interstrip för att avlägsna alla rester av gammal bottenfärg. GRUNDMÅLNING Information om förbehandling på bar yta finns på databladet för grundfärgen. BAR GELCOAT Gelshield 200 för plastpestskydd, eller Primocon. STÅL/JÄRN Interprotect eller Primocon. BLY Interprotect eller Primocon. TRÄ Interprotect eller Primocon.</p>
Tips	<p>Blanda Rör om väl före användning. Förtunna Förtunning rekommenderas ej. Rengöringsmedel YTA085 Förtunning Nr 3. Ventilation och fuktkontroll Var noga med god ventilation under arbetet.</p>
Viktig information	<p>För att inte livslängden ska förkortas är det viktigt att rätt mängd färg appliceras, kontrollera med produktens sträckförmåga. Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 1°C över daggpunkten och max 35°C.</p>
Kompatibilitet/Substrat	Gelcoat, Trä, Stål/Järn, Bly Ej lämplig på aluminium eller förzinkade ytor. Kan målas direkt på de flesta bottenfärger i gott skick.
Antal skikt	Måla botten med 1 skikt per säsong. 2 skikt krävs på steglister, vattenlinje, roder och köl. Detta är viktigt för att få ett fullgott skydd.
Täckförmåga	(Teoretisk) - 10 m ² /L med pensel/rulle. (Praktisk) - 9 m ² /L med pensel/rulle.
Rekommenderad skiktjocklek	60 mikron torrt med pensel/rulle.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

Micron Superior Bottenfärg



torrt per skikt

Rekommenderad skiktjocklek - 100 mikron vått med pensel/rulle.
vått per skikt

Applicerings metoder Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:

Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Micron Superior bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNNT:

Innehåller biocider. Bottenfärger bör endast våtslipas. Torrslipa eller värm aldrig bort gammal bottenfärg. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Micron Superior kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.