

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-03-15

WindowPutty Fönsterkitt

Oljebaserat fönsterkitt för renovering och omglasning av fönster. Redo att användas och ger en hållbar och beständig fog.

TEKNISK DATA

Typ: Kitt baserat på torkade oljor och elastomerer.
Färg: Beige, NCS 2010-Y20R
Konsistens: Smidig kittpasta.
Densitet: Ca 2000 kg/m³.
Brandfara: Ingen.
Temperaturbeständighet: - 35°C - +70°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C.
Härdning: 7 dygn beroende på fogtjocklek.
Skinntid: 1 - 2 dygn.
Fogbredd: Fogbredd 5-30 mm
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Vid applicering använd kittkniv och limpistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Verktyg rengörs med lacknafta.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här

1. Ytorna ska vara torra och rena. De obehandlade sugande ytorna, även tryckimpregnerat och laserat virke, skall spärrgrundas före kittning, för att motverka att olja i kittet sugas in och lämnar ett oljefattigare kitt som spricker fortare. Spärrgrunda med utspädd alkyd alternativt oljefärg för ett gott rötskydd.
2. På patronförpackningen skärs tubspetsen av, varefter plastmunstycket skruvas på. Skär av detta

- snett ca 1,5 cm från spetsen. Tryck ut en jämn kittsträng med limpistolen. Bred ut med kittkniv. Eftersläta med fuktat finger. Obs! Patronen bör ha lagrats i rumstemperatur för att arbetet ska gå smidigt.
3. Övermåla efter ca 1 vecka. Måla ca 2 mm in på glaset för gott skydd. Övermålat kitt har extra lång livslängd.
4. Rengör verktyg med lacknafta.

FÖRPACKNING

300 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
