

## PRODUKTBLAD

Casco<sup>®</sup> HusFix

CEMENTBASERAD LAGNINGSSPACKELE FÖR HÅL, SKARVAR OCH HELSPACKLING AV VÄGGYTOR, BÅDE INOMHUS OCH UTOMHUS.



## PRODUKTBESEKRVNING

Cementbaserat lagningspackel som används for skarv- och bredspackling inom- och utomhus. Lagning av små och stora hål. Även som våtstarkt väggspackel. Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte. Produkten kan blandas med olika mängd vatten. mindre mängd vid lagning av hål och stora skador. Tillsätt lite mer vatten för en konsistens som går att rolla upp på väggen. Produkten är flexibel, går att spika och skruva i. Vidhäftningen mot de fiesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl.

- Kan övermålas
- Låg krymp även i tjocka skikt

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Ett väderbeständigt, cementbaserat spackel, fast och lagningsmassa
- Mycket bra fyllnadsförmåga.
- Finkornig och krymper ej
- Möjligt att spika och skruva i spacklet
- Lättslipad
- Mycket god vidhäftningsförmåga
- Brukstid är upp till 8 tim vid +18 °C
- Ljusgrå
- Dryg, smidig och krämig konsistens

## ANVÄNDNING

- Lagning av små och stora hål (upp till 10 cm/skikt)
- Bredspackling
- Inom och utomhus

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Specialcement med lättfiller
Förpackning	10 kg, papperspåse, 3 kg, PE-påse; 1 kg, PE-påse
Utseende / Färg	Mycket ljust grå
Hållbarhet	Pappers påse: 12 månader i oöppnad förpackning. PE-påse: 24 månader i oöppnad förpackning. Förslut omedelbart efter användning.
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och svalt
Densitet	Pulver; ca 800 kg/m <sup>3</sup> , blandad produkt; ca 1100 kg/m <sup>3</sup>

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm. Åtgång vid kakelsättning beror på den tandade spaden storlekständer men normalt ca 2.5 kg/m <sup>2</sup> .
-------------	--

Skikt tjocklek	1 - 100 mm
Omgivande lufttemperatur	Arbetstemperatur: +5 °C - +30 °C
Brukstid	Blandad, ca 8 timmar
Torktid	Upp till 2 mm, ca 2 timmar; tjockare lager upp till 48 timmar, beroende på temperatur, ventilation och luftfuktighet.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Verktyg

Slät stålspackel, vid kakel montering tandad spackel.

### Rengöring

Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte primas.

### Primning

#### Inomhus

Kraftigt sugande underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. primas med Casco Primer. Se blandningsförhållande på förpackningen.

#### Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av Casco® HusFix. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

### Blandning

4 volymdelar Casco® HusFix blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® HusFix till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas. Casco® HusFix kan blandas med en flexibel vattenmängd för att få en konsistens som passar olika applikationer. T.ex vid hållagningar mindre vatten och vid rollning använd lite mera vatten till önskad konsistens.

### Lagning och spackling

Stryk ut Casco® HusFix mot underlaget med ett slät stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (finger-test) kan massan jämnas till med en fuktad skum-/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller spackel för att hålla materialet på plats. Rumstemperatur rekommenderas.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Irriterande, Innehåller > 30 % cement. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat. Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



#### Produktblad

Casco® HusFix  
April 2020, Version 02.01  
02182020100000035

## BEGRÄNSNINGAR

Obs! Innan tapetsering och målning på Casco® HusFix bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar i samband med färg och tapet. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd-/oljebaserade färger.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).