

JOTUN Träolja V

Produktbeskrivning

Typ

Specialolja för impregnerat trä (terrasser, utemöbler osv), för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Ger ett vackert oljat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Har god inträngning och vattenavvisande effekt.

Underlag

Rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuum-impregnerat trä på tex terrassgolv, skärmskydd, trädgårdsmöbler osv.

Produktdata

Tillgängliga baser	Klar bas skall brytas över JOTUN Multicolor enligt TREBITT Oljelasyr C-bas recept.
Brytning	Upp till 6% med JOTUN Multicolor brytpastor.
Generisk typ	Alkydolja förtunnad i vatten
Torrhalt	25 ± 2 volym%
Litervikt	0,98 kg/l
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkt färdig att användas. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljan skall vara torr innan den utsätts för fukt, säkerställ att det inte är risk för regn första dygnet efter applicering. Vid behandling av tätvuxna träslag som t ex. sibirisk lärk kan hållbarheten på behandlingen reduceras. Detta på grund av bristande inträngning i underlaget. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst. Träoljan ser mjölkaktig ut i burken, men får ett färglöst utseende efter torkning.

Appliceringsmetoder

Pensel eller roller och pensel. Produkten skall inte påföras med spruta.

Förhållanden under applicering

Bör ej användas på trä med rimfrost. Undvik applicering i direkt solljus, fuktigt väder och låga temperaturer.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad

6 - 10

m²/l

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	48 t	24 t.	6 t
Brukstorr	96 t	48 t	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Nytt impregnerat trä: Bör torka 1-2 månader. Utfällningar av kopparsalter avlägsnas med en styv borste. Skölj noga med vatten och låt torka. Gammalt, impregnerat trä: Vaderslitna ytor stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Obehandlat, oljat eller laserat trä behandlas med DEMIDEKK Terrasfix enligt bruksanvisning. OBS: Alla rester av DEMIDEKK Terrasfix skall avlägsnas genom noggrann sköljning.

Slutstrykning

JOTUN Träolja V. När träet är torrt påförs endast en tunn strykning. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga ner i träet och inte bilda film på ytan.

Efterbehandling

JOTUN Husvask rekommenderas för årlig underhållstvätt. Detta avlägsnar smuts och lyfter fram kulören.

Vidare underhåll beror av slitage.

Anmärkning

JOTUN Träolja V skall inte användas som lasyr på trähus.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.