

PRODUKTBLAD



- Puds til sokler
- God bearbejdelighed
- Høj styrke

Anvendelsesområde

Weber cementpuds C 100/400 0-2 mm anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles skærpede krav til pudslagets robusthed, herunder til reparationsopgaver på sokler, kælderydervægge, betontrapper og betonsokler. Ud fra opgavens beliggenhed, miljøpåvirkninger og krav til holdbarhed skal underlaget forbehandles og pudslagets opbygning vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der henvises til **Weber håndbogen**, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branchelitteratur.

Produktbeskrivelse

Weber cementpuds C 100/400 0-2 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel bestående af portlandcement, plastificerende og vedhæftningsforbedrende tilsætningsstof samt 0-2 mm ovntørret sand. Tørmørtlen skal kun tilsættes vand før brug.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning i HurtigGuiden.

Produktegenskaber

Primære egenskaber

Mørteltype: Cementmørtel

Blandingsforhold: C 100/400

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning: 10-12,5 % (svarer til 2,5-3,1 liter pr. 25 kg tørmørtel)

Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Emballage

Varenr.

- xxx2052

DB-nr.

- 5157799

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Blanding

Bland cementpudsen i tvangsblender. Tilsæt vand til ønsket pudsekonsistens svarende til ca. 10 vægt-%. Bland i mindst 10 minutter, indtil homogen blanding opnås og bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for 60 minutter. Genoprøring kan foretages uden tilsætning af vand.

PRODUKTBLAD



Udførelse

Forarbejde

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – helst dagen forinden.

Pudsning

Kast mørtlen på med pudeske eller træk mørtlen på underlaget med stål- eller trækkebræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok før sammenrivning med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophør - under mørtlens afbinding og start af hærkning - skal der afdækkes effektivt mod nedbør og frost. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. Udførlig arbejdsbeskrivelse fremgår af Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branchelitteratur.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 60 minutter. Der må ikke blandes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer i mørtlen. Når blanding af mørtlen er afsluttet, må der ikke senere iblandes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Temperaturen under udførelsen skal være over 5 °C - også i underlaget. Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.