

# PINOTEX CLASSIC TRANSPARENT

SERIE 2521X  
06/11/08  
REV.: 0

**Type:**  
Alkyd.

**Tekniske egenskaber:**

*Pinotex Classic* er en lysægte og vejrfast alkydolie træbeskyttelse, som giver god beskyttelse mod blåsplint og skimmelsvamp.

**Anvendelsesområde:**

*Pinotex Classic*, farvet, er beregnet til viderebehandling og vedligeholdelse på træ, der tidligere er behandlet med alkydolie træbeskyttelse, og på træ der er grundet med *Pinotex Base*, farveløs, samt på visse træsorter, der ikke kræver farveløs grundning. Kan anvendes til viderebehandling på vakuumimpregneret træ ca. 1 uge Efter impregneringen uden risiko for dårlig tørring, blæring eller afskalning.

**Brugsvejledning:**

*Pinotex Classic* omrøres/omrystes før og under brugen. Træet skal være tørt, dvs. max.20 % fugtighedsindhold, vinduer og døre 12 %, +/- 3 %. Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affectes med cellulosefortynder. *Pinotex Classic* kan påføres ved stryging, dypning eller maskinelt.

**Behandling:**

**Fyr og gran - redwood, pitch pine, ceder og oregon pine, - nyt:**

*Pinotex Base*, farveløs, påføres rigeligt ved stryging. Ikke indsuget *Pinotex Base* aftørres. Derefter 2 gange *Pinotex Classic*, farvet.


**Teak eg og mahogni - nyt:**

Behandles med 1 - 2 gange *Pinotex Classic*, farvet f.eks. teak eller pine.

**Trykimprægneret træ:**

Trykimprægneret træ (saltimpregneret) - nyt grundes med *Pinotex Base*, farveløs. Derefter 2 gange *Pinotex Classic*, farvet.

1/2



**Vakuumbehandlet træ - nyt:**

Der påføres 2 gange *Pinotex Classic*, farvet. Træet skal være tørt, d.v.s. max. 20 % fugtighedsindhold, vinduer og døre 12 % +/- 3 %. Snavs, støv m.m. afbørstes. Flader, der står med glans, matslibes med slibepapir; slibestøv fjernes.

Harpiksudsvedninger afskrabes og affedtes med cellulosefortynder. Indtørrede og gråfarvede knastpartier lettes med *Pinotex Classic*, farvet. Der afsluttes med *Pinotex Classic*, farvet, som kan blandes med farveløs i forholdet 1:1 for ikke at få en for mørk farve på træet. Har vedligeholdelsen været forsømt således, at træet er afbleget/misfarvet og udtørret, tilrådes det at afrense til rent, fast og bæredygtigt træ og udføre træbeskyttelsen som under behandlingsforslagene for nyt træ.

**Nuance:**

Iflg. farvekort.

**Rækkeevne:**

7-10 m<sup>2</sup> pr. liter på ru træ. 15-18 m<sup>2</sup> pr. liter på høvlet træ.

**Tørretid:**

Ca. 8-24 timer alt efter temperatur, indtrængning og luftfugtighed. Kan overmales efter 24 timer ved 23° C og 60 % luftfugtighed.

**Tørstofindhold:**

Ca. 30 %. Tørstoffet er det, som bliver tilbage og beskytter træet, når fortyndingsmidlet er dampet af.

**Fortynder:**

Skal ikke fortyndes. Maleværktøj rengøres i terpentiner og sæbevand.

**Sikkerhedsmærkninger:**

Kodenr.: ..... 1-1.  
Brandfare-klasse: ..... III-1.  
Sundhedsfare-klasse: ..... Sundhedsskadelig.

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad.

**Bemærkninger:**

**Pinotex Classic Transparent, 2521X kan IKKE blandes sammen med den gamle version Pinotex Classic Transparent, 980-8xxx**

For at undgå indtykning og huddannelse bør evt. restbeholdning omhældes på emballage af passende størrelse, der lukker lufttæt. Planter skal skånes for stænk og længst muligt for berøring med frisk, påført *Pinotex Classic*. Må ikke anvendes i drivhuse o. lign. Antændelige materialer f.eks. klude vædet med *Pinotex Classic*, skal destrueres straks efter brugen. Opbevares utilgængeligt for børn. Tonedede nuancer bør bruges i samme sæson - tonefarven nedbryder langsomt giftindholdet, så længe varen er flydende. Arbejdet må ikke udføres i direkte solskin!

