

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Fäster direkt
- Fäster på fuktiga ytor
- Utfyllande
- Lukt och lösningsmedelsfritt
- Övermålningsbart

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

PL600 Monteringslim är ett vattenbaserat lim med en initial snabb fästförmåga som gör det möjligt att limma upp föremål direkt på vägg utan stödfixering. Styrkan på limfogen ökar med tiden.

Användningsområde

För limning och uppsättning av reglar, lister, foder, paneler, skivmaterial, beslag, fläktkåpor, keramiska plattor (ej i våtrum), hyllor, skåp mm inomhus av / mot: Trä, MDF, gips, kork, cellplast, PVC, plast (prova först), plåt, aluminium, mässing, koppar, glasfiber, tegel, sten, puts, betong.

Kulör

Vit

Förpackning

310 ml patron (12 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Skär av gängtappen på patronen och snedskär eller skär ett V i toppen på munstycket till önskad bredd så att en pyramidformad limsträng erhålles.
- Ytorna skall vara torra (fuktiga ytor fungerar med härdtiden kan bli längre om de är mycket våta), jämna, rena och fria från lösa partiklar.
- Dammiga ytor kan primas med trälim tunnat i vatten 1:4 som sedan skall torka.
- Vid limning av täta material som t.ex. metall och plastlaminat rekommenderas att en yta är sugande.
- Applicera limmet på ena ytan med punkter eller strängar.
- Vid upplimning av tunga skivmaterial t ex gips lägges en sträng lim ca 30 – 50 mm in från kant och runt hela skivans kanter, däremellan limmar man strängar med cc 300mm. Mycket tunga material kan behöva ytterligare stöd under härdtiden.
- Ytorna sammanpressas omedelbart under kraftigt tryck, använd gärna gummiklubba.
- Om det finns ojämnheter i underlaget så märker man ut dessa och lägger en tjockare limbädd just där.

Rengöring

Ohärdat lim med vatten.

Åtgångs exempel

Limsträng 5 x 4 mm 15,5 meter

Limsträng 10 x 5 mm 6,2 meter

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

18 månader i öppnad förpackning mellan +15°C till +20°C. Frostfritt.

Teknisk service

Tremco-illbrucks produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt:

a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



PL600

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Box 104, S-425 02 Hisings Kärra Sweden
Besöksadress: Orrekulla Industrigata 30A
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.se
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet		1,50 g/cm ³
Torrhalt		75 – 80 %
Viskositet		400,000 +/- 100,000 cps
Torktid	vid +23°C och 50% RH	- Öppentid 10 minuter - Initialhärdar på ca 30 minuter - Fullt uthärdad på 24 – 48 timmar beroende på limtjocklek, temperatur, luftfuktighet och materialets täthet.
Temperaturbeständighet		+ 70°C
Användningstemperatur		+4°C till +35°C
Rörelseupptagning		< 10%
Initialhållfasthet		10 kg/cm ² efter en timma
Skjuvhållfasthet		35 kg/cm ² efter 7 dagar
Kemikaliebeständighet		Dålig resistens mot syror, baser och peroxider, uppmjukas av lösningsmedel.
Primer rekommendation		Trälim tunnadt i vatten 1:4.