



It's all wood needs

www.pinotex.dk

Pinotex Trægrender V

April 2013

Produktbeskrivelse

Vandig alkydgrundmaling beregnet til grundmaling af udendørs træ, som f.eks. døre, vinduer, havemøbler, facader, hegn, m.fl.

Pinotex Trægrender V er porefyldende, samt sikrer optimal vedhæftning til nyt, ubehandlet træ og tidligere malet eller træbeskyttet træ.

Pinotex Trægrender modvirker fugtoptagelse i træet og holder træet tørt, hvilket minimerer bevægelser og revnedannelser i træet, samt forlænger hele behandlingens holdbarhed.

Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader afstoves grundigt og rengøres med Pinotex Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med Bioclean eller Pinotex Husrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin inden behandling.

Nyt træ, ubehandlet

Nyt, ubehandlet træ grundes først med Pinotex Superbase vådt-i-vådt til fuld mætning. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrender V.

Der færdigmales 2 gange med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og efterskylles med rent vand. Begroninger behandles med BioClean eller Pinotex Husrens og afrenses. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ. Træene flader grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrender V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.



Tekniske Data

Produkttype: Alkydgrundmaling, vandfortyndbar

Anvendelsesområde: Udendørs

Rækkeevne: 6-10 m²/liter

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Overmalbar: Efter 16 timer

Tørstofindhold: 40 %

Vægtfylde: 1,16 g/ml

Kulør: Hvid.

Påføring: Pensel, kortluvet malerulle, sprøjte

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-3

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 85 g/l VOC

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.