



Ersätter: 2013-03-27

Datum: 2014-10-08

Linoljekitt 5955

Traditionellt kitt för glasning av vanliga fönster och isolerglas, växthus och för reparation av befintliga kittfalsar.

TEKNISK DATA

Typ: Pastös linoljemassa.
Färg: Naturbeige
Konsistens: Smidig kittpasta.
Densitet: Ca 2000 kg/m³.
Temperaturbeständighet: - 30°C - +70°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +40°C. Rekommenderar +20°C.
Härdning: Långsam oxidering.
Krympning: 0 %.
Brandfara: Ej brandfarligt.
Skinntid: Bildar en hinna efter ca 1 vecka.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Vid applicering använd kittkniv.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej förtäras.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Gör så här

1. Ytorna ska vara torra och rena. De obehandlade sugande ytorna, även tryckimpregnerat och laserat virke, skall spärrgrundas före kittning, för att motverka att olja i kittet sugas in och lämnar ett oljefattigare kitt som spricker fortare. Spärrgrunda för ett gott rötskydd eller med utspädd alkyd alternativt oljefärg.
2. Produkten är klar att användas, blanda kittet försiktigt innan kittningen påbörjas. Obs! Linoljekittet bör ha lagrats vid minst 20°C för att arbetet ska gå smidigt.
3. Bred ut kittet med kittkniv. Eftersläta med fuktat finger. Om kittning utförs inomhus sörj för god ventilation.
4. Linoljekitt ska alltid övermålas. Låt torka i ca 2 – 4 veckor innan målning sker. Måla ca 2 mm in på glaset för gott skydd. Övermålat kitt har extra lång livslängd.
5. Rengör verktyg med lacknafta.

FÖRPACKNING

375 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com