

# Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver

## Anvendelsesområde:

Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver anvendes til faststøbning af elmaster, stolper og lignende.

## Produktbeskrivelse:

Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver er en cementbaseret tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Produktet indeholder portlandcement og 0-4 mm sand

## Blanding:

Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver kan vådblandes i tvangsblender i minimum 5 minutter. Der tilsættes vand til ønsket konsistens, dog typisk tilsætning 13 %. Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver kan også hældes i det udgravede hul i tør form og derefter blandes i hullet.

## Udførelse:

Elmasten/stolpen fastholdes i lod i det udgravede hul. Hæld ca. halvdelen af vandet i hullet og tilsæt derefter Tørbeton ned omkring masten. Bland vand og beton sammen og tilsæt resten af Tørbetonen til produktet har en jordfugtig konsistens. Hvis betonen er blandet i tvangsblader, hældes den færdige beton ned omkring masten. Komprimer om nødvendigt betonen omkring masten. Afstivning af mast eller stolpe kan normalt fjernes dagen efter, afhængig af temperaturen

## Anvendelsesbegrænsninger:

Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver må ikke frostbelastes før tidligst efter 18 modenhedstimer. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

## Produktegenskaber:

Densitet: 2,15 kg/ltr iht. DS/EN 12350-6

## Styrkeudvikling

Styrkeudvikling ved 20°C (Prisme 40\*40\*160 mm) (DS/EN 196-1):

1 Døgn	8 MPa
7 døgn	23 MPa
28 døgn	32 MPa

## Opbevaring:

Tørbeton 0-4 mm Uden Additiver skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 12 mdr. fra produktionsdato.

## EHS:

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

## Emballage:

1.200 kg BB: Varenummer: 5200842645  
DB nummer: 2040102  
PR nummer: 4108108

## Kundeservice:

For teknisk support kontaktes Rådgivningscentret på 24 24 00 00