

# Front Ommålningsfärg



*Enkelheten - en produkt, ett skydd, ett lager  
God täckförmåga - för redan målade fasader  
Måla sällan - lång hållbarhet över tid*

Beckers Front Ommålningsfärg är en färg avsedd för tidigare alkyd- eller akrylatfärgsmålade träfasader, där tidigare målning fortfarande är i bra skick. Färgen målas bara en gång, dvs ett lager. För att uppnå god täckförmåga och en yta med långt och hållbart skydd ska färgen appliceras mycket flödigt. Med Beckers Front Ommålningsfärg har det aldrig varit enklare att måla om träfasaden.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG  
4 - 6 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvmatt

VERKTYG  
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter ca 1 h

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målningen genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt vid behov använda Alg- och Mögelmedel. Ta bort eventuellt löst sittande färg. Om det finns små fläckvisa trärena partier, kan man grunda dessa med Beckers Primex Trågrund innan man målar med Beckers Front Ommålningsfärg.

## Måla

Färdigmåla 1 gång med Front Ommålningsfärg. Måla flödigt, se våra instruktioner om färgåtgång. För bästa resultat rekommenderar vi att använda en uteroller med lång lugg och efterstryka med fasadpensel som har mjuk blandborst. Tänk på att om man byter kulör där kontrasten är stor, t ex från en mörk till en ljus kulör, så är det extra viktigt att lägga på rätt mängd färg för att uppnå täckning.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Omröres före användning! Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor, vid risk för regn eller dagg inom ca 1-2 timmar efter målningens avslutande. För bästa skydd och hållbarhet alternativt om det är stora partier med trärena ytor efter skrapning rekommenderar vi Beckers Systemmålning. Samma sak gäller för industrigrundad panel. För mer information, kontakta din färghandlare. Front Ommålningsfärg ska heller inte användas på ytor som tidigare målats med lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Front Ommålningsfärg kan även användas på vindskivor och knutar.

OBS! Front Ommålningsfärg ska inte spädas! Vi rekommenderar inte heller att sprutmåla färgen.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*