



Ersätter: 2011-05-16

Datum: 2014-10-08

Heat 1500°C 4077

Eldfast kitt för tätning och fogning av pannor, öppna spisar med fler. Fungerar även som reparationsmassa för avgassystem på bil och MC. Tål temperaturer upp till +1500°C.

- Fäster mot bland annat metall, cement och tegel

TEKNISK DATA

Typ: Vattenlösliga silikater.
Färg: Svart.
Konsistens: Tixotrop (lättsprutad).
Densitet: Ca 1700 kg/m³.
Temperaturbeständighet: - 20°C - +1500°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C.
Skinntid: Ca 1 - 5 minuter.
Härdtid: 24 timmar.
Övermålningsbar: Rekommenderas ej.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco foggistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och sök läkare. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara fria från damm, fett, sot och rost. Metalldelar bör avfettas med acetone. Innan applicering

bör ytan fuktas med vatten. Skär av tubspetsen och montera plastspetsen. Applicera med foggistol. Jämna fogen med fuktad spackel eller dylikt. Låt upphettningen ske gradvis. Efter full härdning (minst 24 timmar) blir massan grå.

Avgassystem tätas genom applicering av en tung lager massa, lägg ett stycke glasfibernet i massan och påför sedan ytterligare ett lager. Låt massan torka minst 24 timmar innan användning.

Begränsningar

Casco Heat 1500°C rekommenderas inte för centralvärmesystem, gaseldade eldstäder, utomhusanvändning eller konstruktioner där vattenfasta fogar krävs.

FÖRPACKNING

300 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com