

LIP

Montagelim

Snabbhärdande/flexibelt montagelim



- ▶ Inom-/utomhus
- ▶ Övermålningsbar
- ▶ Snabbhärdande
- ▶ Flexibel
- ▶ Speciallim för LIP våtrumsskiva (LIP Board)

LIP Montagelim

09.2013

Användningsområde

Är ett snabbhårdande och flexibelt montagelim. Vidhåfter på de flesta material, t.ex. glas, speglar, metall, betong, tegel, keramik m.m. Speciellt lämpligt för limning av byggmaterial.

Kan användas inomhus och utomhus, kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger.

Kan användas som dilatationsfog tillsammans med keramiska ytor i lätta industrimiljöer.

Kan användas till natursten

Underlag

Underlaget ska vara torrt, fast och rent från skiljeämnen. Vid eventuell avfettning används alkohol eller etanol. Kontrollera vidhäftningen för att säkerställa kompatibilitet mellan materialen. Normalt krävs det ingen förprimning på underlaget.

Observera! LIP Montagelim rekommenderas inte för fogar som är konstant påverkade av vatten och/eller ytor som utsätts för klorvatten.

Bruksanvisning

Underlagen ska vara fasta, rena och fettfria. Applicera **LIP Montagelim** på ytorna och pressa samman.

Om **LIP Montagelim** används som dilatation-/ rörelsefog ska det säkerställas vidhäftning i kanterna på fogen och gällande branschrekommendationer följas, se SFR Rörelsefogar i Golv Nr.6/2008 (www.sfr.nu)

Fogar i golv ska understödjas av bottningslister. Kvarvarande remsor av styrencellplast som använts för att fylla fogutrymmet vid gjutning eller klinkerbeläggning tas bort innan fogning så att tillräckligt utrymme för fogmassa och bottningslister bildas.

LIP Montagelim appliceras med patronpistol. Fogarna fylls helt och formas med en våt "fogpinne".

Rengöring

Verktyg rengörs i mineralisk terpentin, lacknafta eller T-Röd innan limmet torkat. Efter att limmet har härdat används lösningsmedel som löser silikon.

Åtgång

Fogbredd i mm x fogdjup i mm = åtgång i ml/m

Emballage

290 ml patron. Skall förvaras frostfritt.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad.

Teknisk data

Skinnbildning:	Ca. 10-15 min.
Volymförlust:	Ca. 3,5%
Densitet:	1,46 g/ml
Shore A (ISO 868):	60
E-modul 100%:	1,3 N/mm ²
Brottöjning:	230%
Elasticitet:	+/- 20%
Härdsystem:	Härdar med luftens fuktighet
Härdning:	2-3 mm/24 timmar
Temperaturbeständighet:	-40°C till +90°C
Arbetstemperatur:	+5°C till 40°C
Foggrörelse:	20%
Lagring:	Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.: 08 25 00 70.

Färger

Vit, Manhattan och Grå.

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: