

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI SMÅMURING

Hurtigmørtel for mindre mur-, puss  
og reparasjonsarbeider.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Hey'di Småmuring er smidig og lett å bruke. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid - Utblanding

Overflaten børstes ren, sugende overflater forvannes. Hey'di Småmuring tilsettes vann, ca. 1 liter til en 5 kilo pose. På glatte overflater brukes Hey'di KZ primer i blandevannet i forholdet 1 del Hey'di KZ til 5 deler vann. Utblandet mørtel må benyttes i løpet av 45 minutter.

## Bruksmåte - Tørketid - Forbruk

Påføring foretas med murskje, sparkel eller Brett. Tørketid 3-5 timer, avhengig av temperatur og underlag. Posens innhold gir ca. 3 liter masse. Redskap rengjøres i vann.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper 1 år etter produksjonsdato.

## Pakning

5 kilo pose.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 1 1/5 kg  
Materialforbruk: ..... 1,7 kg/l  
Største kornstørrelse: ..... 1 mm  
Brukstid: ..... ca. 45 min  
Trykkfasthet: ..... 1 døgn: 14-16 N/mm<sup>2</sup>  
..... 28 døgn: 28-33 N/mm<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 210  
GTIN nr: ..... 7054150000208  
Nobb nr: ..... 10157113

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 20.01.14



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.