



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2017-08-07

Building Acrylic

Akrylfogmassa för tätning av sprickor i t ex dörrar, byggnadselement, betongvägg, snickerier med fler. Fäster mot de flesta ytor såsom betong, puts, tegel, murverk, trä och målade ytor. Endast för inomhusbruk. Fungerar även som akustikfogmassa.

- Halvelastisk
- Övermålningsbar efter 10 minuter
- Behöver inte övermålas

TEKNISK DATA

Typ: Akryllatex.
Färg: Vit, Brun, Grå, Svart, Beige.
Konsistens: Tixotrop.
Densitet: Ca 1500 kg/m³.
Torrhalt: Ca 85 %.
Temperaturbeständighet: - 30°C - +70°C.
Normer: Se vidare AMAHus 11, klass F-12, 5P.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +10°C - +25°C.
Skinntid: Ca 15 minuter.
Härdtid: 1 – 7 dygn beroende på fogdjup.
Fogrorelse: 12,5 %.
Glättningsväska: Rent vatten (undvik tvål).
Övermålningsbar: Ja.
Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.
Verktyg: Casco foggistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

- - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengör hud med tvål och vatten. Verktyg rengörs enligt följande. Ohärdad produkt – med vatten. Härdad produkt – mekaniskt.

Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik

kontakt med ögon och hud. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Casco Building Acrylic har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Fönster

Ytorna måste vara rena och fria från damm. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.

Fogning med botteningslist

Botteningslistan bestämmer fogens djup och medger att massan kan appliceras under press. Botteningslistan ska vara av polyetylenskum med slutna celler.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +5°C och inte över 80 % i RF. Casco Building Acrylic appliceras normalt med foggistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig och släta ut med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

**Rengöring**

Avlägsna överskott av massan med vatten, samt verktyg.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt.

FÖRPACKNING

300 ml/patron.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com