

Decor Klarlack Blank



Ger en hård och tålig yta

Kan användas som skyddslack på betsade ytor, ådringar och marmoreringar

Ger ett vackert blankt slutresultat

Se till att snickerierna håller sig fina längre genom att lacka dem. Beckers Decor Klarlack Blank är en ljus klarlack som används för lackning av möbler, snickerier och andra träytor inomhus. Färgen är även lämplig som skyddslack på betsade ytor, ådringar och marmoreringar. Med Decor Klarlack Blank får du en vacker, hård och tålig blank yta.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 12 m²/l

GLANS
Blank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att ytorna är rena och dammfria.

Tidigare lackerade träytor slipas och avdammas.

Applicerad träbets utjämnas med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr. Vänta 6 timmar innan ytan slipas och lackas med Decor Klarlack.

Måla

Behandla två gånger med lätt avslipning mellan strykningarna. Vänta en natts tork mellan behandlingarna.

Lacken är vit/mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir helt transparent när den torkat.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Omröres väl före och under användning.

Alkyd- och linoljebaserade färger gulnar om de överlackas med vattenburen klarlack.

Behandla inte stabiliserad brunbok samt vaxade och oljade ytor med Decor Klarlack.

Undvik lackning om ytan är kallare än +10°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.