



Floor Expert



Sida 01/02

Datum 2018-10-16

Ersätter 2017-11-06

VD Fix

Primer, fri från lösningsmedel och färdig att användas. Speciellt effektiv som fuktskydd av underlaget från fukt i avjämningsmassor under appliceringen. Kort torktid. Den minskar även avjämningsmassans absorptionsförmåga och förbättrar vidhäftningen. Endast för inomhusbruk.

- Fri från lösningsmedel
- Färdigblandad
- För golv och väggar
- God vidhäftning mot sugande underlag
- Kort torktid
- Lätt att applicera med roller på släta ytor
- Lämplig för underlag med golvvärme
- Svag lukt
- Binder överflödigt damm

TEKNISKA DATA

Typ: lösningsmedelsfri syntetisk hartsdispersion

Färg: purpur

Densitet: 1,0 kg/liter

Fastämnehalt: ca 22 %

pH: ca 7,5

Förbrukning: ca 100–150 g/m² (ca 7-10m²/kg) beroende på underlag och absorptionsförmåga

Torktid: För ökad vidhäftning och minskad absorption ca 10 minuter, som fuktskydd 1 timme.

Arbetstemperatur: Inte under +5°C

Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatväxlingar.

UNDERLAG

VD Fix är lämpligt för:

- Betong
- Lättbetong
- Cement och andra snabba rotbruk
- Kalciumsulfat-baserade rotbruk
- Gipsbruk (enligt EN 13279-1)
- Cementputs, kalkcementbruk (CS I - CS IV enligt EN 998-1)
- Gamla underlag med vattenbeständiga limrester
- Gipsskivor
- Underlag av trä

ANVÄNDNING

VD Fix är lämpligt som:

- Primer för att minska absorption
- Primer för att förbättra avjämningsmassors vidhäftning på sugande underlag
- Primer för att fuktskydda avjämningsmassor under appliceringsfasen.

KRAV PÅ UNDERLAG

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Skikt av vattenlösligt lim, t.ex. sulfitlim, ska avlägsnas helt.

- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så noggrant som möjligt.
- Lokaler som inte är byggda över källare ska fuktätas i enlighet med standardföreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Applicera VD Fix utspädd

För att minska absorption och förbättra vidhäftningen:

- Betong
- Lättbetong
- Cement och andra snabba rotbruk
- Kalciumsulfatbaserade rotbruk
- Gipsbruk
- Cementbruk, kalkcementputs
- Gipsskivor

För att fuktskydda avjämningsmassor under appliceringsfasen:

- Underlag av trä
- Kalciumsulfatbaserade rotbruk
- Gipsbruk
- Underlag med gamla vattenbeständiga limrester

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- VD Fix ska omröras innan användning.
- Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. ruller eller borste. Se till att det inte bildas pölar.
- CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 10 minuter – 1 timme. Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

FÖRPACKNING

- 5,0 kg

FÖRVARING

- Förvara VD Fix svalt, torrt och frostfritt.
- Förvaringstemperatur: Inte under +5°C
- Kan förvaras i 1 år (i slutet förpackning).
- Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.

DEPONERING

- Töm behållare på alla rester och kassera resterna i enlighet med gällande bestämmelser.
- Följ alltid lokala bestämmelser gällande bortskaffning av produktrester, rengöringsvatten och behållare med produktrester.

EMICODE

- EC 1 Plus: mycket låga emissioner

SÄKERHET OCH MILJÖ

Se säkerhetsföreskrifterna för mer information

INSTRUKTIONER

- Rengör verktygen omedelbart med vatten.
- Följ relevanta produktdatablad om kompletterande produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterligare information inhämtas från tillverkaren.

ANSVARSRISKRIVNING

Relevanta rekommendationer, riktlinjer och säkerhetsspecifikationer ska följas, liksom vedertagna bygg- och konstruktionsbestämmelser. Vi garanterar att våra produkter är felfria när de lämnar fabriken. Även om våra rekommendationer baserar sig på tester och praktiska erfarenheter kan de endast ge en allmän vägledning. Produktens egenskaper kan inte garanteras eftersom vi inte kan påverka de lokala förhållandena, hur arbetet utförs eller bearbetningsmetoden. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare versioner.