

PROVISORISKT PRODUKTDATABLAD 2020-10-27

Sikasil® E

Acetoxi bygg och glassilikon.

PRODUKTBESKRIVNING

Sikasil®-E är 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk silikonfogmassa lämplig för applikationer inne och ute.

ANVÄNDNING

Sikasil®-E är lämplig förfogning av sanitetsutrymmen, glas- och vädertätning på icke porösa underlag såsom glas, glaserade keramiska plattor och liknande.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lågmodulär
- Högelastisk och flexibel
- Svamp- och mögelresistent under lång tid
- Mycket god vädertålighet och UV-resistens
- Mycket god vidhäftning till många olika icke porösa underlag

PRODUKTINFORMATION

| | |
|-----------------------------|---|
| Kemisk bas | Acetoxi silikon |
| Förpackning | 300 ml patroner, 12 patroner per kartong |
| Färg | Vit, transparent, svart |
| Hållbarhet | 12 månader från produktionsdatum lagrad i oskadad originalförpackning under torra förhållanden och skyddad från direkt solljus i temperaturer mellan +10°C och +25°C. |
| Lagringsförhållanden | Sikasil® E ska lagras i oskadad originalförpackning under torra förhållanden och skyddas från direkt solljus i temperaturer mellan +5°C och +25°C. |
| Densitet | ca: 1,00 kg/l (ISO 1183-1) |

TEKNISK INFORMATION

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Hårdhet Shore A | ca: 20 (efter 28 dygn) | (ISO 868) |
| Draghållfasthet | ca: 1,7 N/mm ² | (ISO 8339) |
| Sekant dragmodul | ca: 0,35 N/mm ² vid 100% elongation (+23°C) | (ISO 8339) |
| Brottöjning | ca: 790% | (ISO 37) |
| Elastisk återhämtning | > 90% | (ISO 7389) |
| Rivmotstånd | ca: 1,8 N/mm | (ISO 34) |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Rörelseupptagningsförmåga | ± 20% | (ISO 9047) |
| Brukstemperatur | -40°C till +100°C | |
| Fogutformning | Fogdimensionering måste anpassas utifrån rörelseförmågan hos fogmassan. För fogbredder mellan ≥ 10 mm till ≤ 20 mm bör fogdjupet vara 10 mm. Vid bredare fogar kontakta Sika Teknisk Service | |

APPLICERINGSINFORMATION

| Förbrukning | Foglängd [m] per 300 ml | Fogbredd [mm] | Fogdjup [mm] |
|-------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | 3,0 | 10 | 10 |
| | 2,0 | 15 | 10 |
| | 1,5 | 20 | 10 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| Sättning | < 1 mm (20 mm profil, +23°C) | (ISO 7390) |
| Omgivande lufttemperatur | +5°C till +40°C, min. 3°C över daggpunkt | |
| Underlagets temperatur | +5°C till +40°C | |
| Härdningshastighet | ca: 3,0 mm/24 tim (+23°C / 50% r.f.) | (CQP 049-2) |
| Skinntid | ca: 15 minuter (+23°C / 50% r.f.) | (CQP 019-1) |

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

rådgivning, kontakta Sika Teknisk Service.

Obs!

Primer är vidhäftningsförbättrare och kan inte förstärka ett svagt eller smutsigt underlag.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara rent, torrt och homogent. Fritt från olja och fett, damm och lösa partiklar. Cementutfällningar, eller annat som försämrar underlagets beskaffenhet skall tas bort. Sikasil® E har god vidhäftning utan primer/aktivator men för optimal vidhäftning på krävande applikationer såsom flervåningshus, rörelsefogar i fasade, extremt väderutsatta ytor skall ytorna förbehandlas enligt följande:

Icke porösa underlag

Aluminium, anodiserad aluminium, pulverlackad metall, rostfritt och galvaniserat stål skall rengöras med Sika® Aktivator-205. Använd en ren trasa doppad i Sika® Aktivator-205. Låt avlufta i minst 15 minuter (max. 6 tim) innan applicering av fogmassa. Andra metaller, som koppar, mässing eller zink måste också rengöras enligt ovan med Sika® Aktivator-205. Efter avluftning, pensla på Sika® Primer-3 N och låt avlufta >30 minuter (<8 tim) innan applicering av fogmassa. PVC måste rengöras med Sika® Primer-215, använd pensel och låt avlufta i >30 minuter (<8 tim) innan applicering av fogmassa.

Porösa underlag

Betong, lättbetong, cementbaserat puts, murbruk, tegel, natursten skall förbehandlas med SikaPrimer® -3 N, använd pensel eller roller. Primer skall avlufta >30 minuter (<8 tim) innan applicering av fogmassa. För

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sikasil® E är färdig att använda direkt ur patronen. Efter adekvat förarbete, appliceras fogmassa i fogen med fogspruta och glättas inom 10 minuter. Använd glättfix eller liknande verktyg för full kontakt med fogsidorna och för att undvika luftfickor. Använd inte glättningsverktyg som varit i kontakt med lösningsmedel. Maskeringstape skall avlägsnas direkt.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg omedelbart med Sika® Remover-208 och/eller Sika® TopClean T. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

BEGRÄNSNINGAR

Sikasil® E skall inte användas på porösa underlag såsom betong, sten, marmor och granit, bituminösa underlag, gummi, kloropren, EPDM eller byggmaterial som avger oljor, lösningsmedel eller mjukgörare. Använd inte i slutna utrymmen då produkten behöver luftfuktighet för att härda. Ej för fogar med kontakt med livsmedel ej heller för fogar i läkemedelsindustri. Bör ej användas på koppar, mässing, zink, bly och obehandlat järn pga risk för korrosion i kontaktytorna. Använd ej som lim av speglar vid härdning avgår ättiksyra som korroderar spegelsilver och andra känsliga metaller.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Säkerhetsdatablad
- Primertabell
- DOP

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Provisoriskt Produktdatablad 2020-10-27

Sikasil® E
Oktober 2020, Version 03.02
020514030000000009

PROVISIONAL_SikasilE-sv-SE-(10-2020)-3-2.pdf

