

Konkral



Produktblad

KONKRAL SEALER ONE

- ✓ Vattenbaserad
- ✓ God UV-resistens
- ✓ Gulnar ej
- ✓ Enkomponent

Användningsområde

Konkral Sealer One är en enkomponent vattenbaserad polyuretansealer med mycket låg VOC och är allergivänlig. Ytan blir tålig och lättstädad. Används som ytbehandling på microcement, betong, flytspackel, kalkfärg, tegel m.m. Avsedd för inomhusbruk.

Underlag

Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, fett m.m.

Förberedelser

Konkral Pre Sealer bör appliceras före Konkral Sealer One. Kontrollera att du har tillräckligt med Konkral Sealer One för att täcka hela ytan.

Blandning

Skaka behållaren ordentligt. Använd en blandarhink med engångsinsats och blanda innehållet från flaskan med 10% vatten.

Användning

Rolla ut Konkral Sealer One över hela ytan i ett lager med hjälp av Konkral Premium Microfiber Roller. I svåråtkomliga utrymmen och hörn kan pensel behövas. Låt torka 3-4 timmar. När ytan är torr ska ett andra lager appliceras. Vid behov kan ytterligare lager behöva appliceras för att uppnå fullständig täckning av ytan. Det är viktigt att all beräknad mängd används.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,06 kg per kvm/lager Ungefärligt värde baserat på tidigare erfarenheter som kan variera betydligt både upp och ner beroende på underlagets beskaffenhet, variationer i jämnhet och spill etc.
Rumstemperatur vid applicering	+10 och +25°C
Applicering	Använd Konkral Premium Microfiber Roller
Diffusionsöppen	Ja
Färg	Vit i förpackning, sedan transparent
Torktid	2-3 timmar
Inom-/utomhusbruk	För inomhusbruk
Härddningstid	Ommålningsbar: 2-3 timmar Gångtrafik: 12 timmar Lätt trafik: 48 timmar Fullt härdat: 7 dygn
Glanstal	5
Food safe	Ja
Husdjursvänlig	Ja
Lagring	Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Artiklar

Konkral Sealer One - 1 kg	
ART.NR 100124	EAN 0618119079031

Konkral

Observera

Om det går mer än 8 timmar tills att andra lagret Konkral Sealer One appliceras är det nödvändigt att först slipa ytan med ett slippapper med kornstorlek 220/320.

Begränsningar

- Nyligen applicerad Konkral Sealer One måste skyddas från fukt, kondens och vatten i minst 7 dygn (+20°C).
- Konkral Sealer One skall inte appliceras på underlag där tillskjutande fukt förekommer.
- Vissa förhållanden, såsom hög ytemperatur eller hög lufttemperatur kombinerat med hög punktbelastning, kan leda till tryckmärken i beläggningen.

Rengöring och underhåll

Rengörs med produkter i serien Konkral Clean & Care. Även Konkral Wax Care samt Konkral Invisible Antislip är lämpliga underhållsprodukter.

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg direkt efter användning med vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Systeminformation

Denna produkt ingår i Konkral's microcementsystem. Samtliga produkter i systemet, kompletta anvisningar, råd och svar på vanliga frågor finns på help.konkral.se.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Vid professionell användning skall utföraren ha godkänd utbildning enligt AFS2014:43.

Miljöinformation

För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.