

Spackel Grov



*Mycket bra för bredspackling av grova ytor
Lämpar sig för spackling i tjocka skickt*

Slitsam renovering framför dig? Låt spacklet göra grovjobbet. Spackel Grov är ett färdigblandat grovkornigt spackel avsett för bredspackling av grövre ytor på väggar och tak inomhus. Spacklet kan läggas i tjockare skikt och är extra behjälplig om du har stora sprickor eller hål som du vill fylla igen. För en finare finish bör Spackel Grov överpackas med finkornigt spackel innan målning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m²

VERKTYG
Spackel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Ytan torr efter ca 3tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten

BINDEMEDEL

Sampolymer

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, välbundna och rengjorda ytor.

Applicera

Påför Spackel Grov med stålspackel. Max skiktjocklek ca 8 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skiktjocklek

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

När du spacklat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.