

Kiilto Pro Grip Permanent Häftfixeringslim



Rollbart permanent häftlimfixeringslim för alla typer av avtagbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar en permanent klibbfilm. Beläggningen kan tas bort senare och häftfixeringslimmet kan vid behov enkelt tvättas bort. 2-etylhexanolfri



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- rollningsbar
- färdigblandad
- snabbt klibb
- bildar en permanent klibbfilm
- mycket dryg 6–12 m²/l

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Häftfixeringslim för alla typer av borttagningsbara textil- och vinylgolv samt plattor i torra utrymmen inomhus.

BRUKSANVISNING

Lämpligt underlag är jämn, torr och dammfri golvavjämningssmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämning av underlaget med lämplig Kiilto, lågalkalisk golvavjämningssmassa, vilket minskar risken för skador i beläggningen eller på limmet på grund av hög alkalisk fukt. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fast i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Pro Grip på ytan med en korthårig roller. Man kan även använda en stålspackel. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbig film och lägg sedan beläggningen enligt tillverkarens instruktioner. Beroende på arbetsförhållandena så kan bildandet av en klibbfilm ta 20-45 min. Golvbeläggningen installeras normalt men limmet måste vara klibbigt före beläggning. Följ golvinstallverkarens anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Pro Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Måltartvätt (1 del Måltartvätt och 5 delar vatten), på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom golvavjämningssmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid avtvättning av Kiilto Pro Grip från en gammalbefintlig beläggning, säkerställ att underlaget klarar en alkalisk rengöring.

Sugande underlag kan primas med förtunnad Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar

FUKTIGHET I UNDERLAGET	betong: max. 3,5 vikt-% eller under 85 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	+18–25 °C
ÅTGÅNG	Korthårig roller 6 – 10 m ² /l Slät stålspackel: 8-12 m ² /l
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1.0 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Akrylat sampolymer
BEARBETNINGSTID	Fortsatt klibb efter att limfilmen bildats.
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	5 l, 10 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.



produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Mer information om Kiilto Epoxy Cleaner finns på www.kiilto.com. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.